



### Denumire produs Sadolin anticarii

#### Proprietăți

Este un compus cu acțiune excelentă în protecția materialului lemnos împotriva cariilor, cu acțiune imediată și protecție profilactică. Se recomandă ca și prim tratament al lemnului utilizat în construcții etc.. Nu se va aplica pe suprafețe care vin în contact direct cu produse alimentare sau furaje. Nu se va aplica pe suprafețe neprotejate ulterior, care vin în contact direct cu apa.

<b>Compoziție</b>	Produs pe bază de solvent organic cu adaos de glicol, aditivi și substanță biocidă împotriva insectelor.		
<b>Aspect</b>	translucid		
<b>Densitate</b>	cca. 0.9 kg/litru	<b>Disponibil în ambalaje</b>	0.75 sau 2.5 litri
<b>Culori</b>	incolor	<b>Colorare</b>	nu este cazul
<b>Mod de aplicare</b>	cu pensula	<b>Straturi recomandate</b>	1 strat
<b>Diluare</b>	nu se va dilua	<b>Uscare</b>	cca. 24 ore la 20° C
<b>Revopsire/finisare</b>	după 24 de ore	<b>Consum specific</b>	125 ml/mp
<b>Întreținerea uneltelor</b>	se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare	<b>Condiții de păstrare</b>	în locuri uscate, răcoroase, ferit de îngheț, în ambalaje închise ermetic
<b>Norme particulare</b>	A se feri de contactul cu produse alimentare!	<b>Termen de păstrare</b>	minim 5 ani în condițiile de mai sus

#### Mod de utilizare:

- General** Lemnul care urmează a fi tratat trebuie să fie uscat, curat și degresat. Substratul trebuie să fie unul solid, rezistent. Se va aplica numai pe lemn netratat anterior. Astfel, straturile anterioare de protecție, lemnul deteriorat sau cu tendință de măcinare se va șlefui până la lemn sănătos. Eventualele crăpături se pot chitui cu chit pe bază de apă, apoi suprafața se va șlefui și se va aspira de praf. Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să depășească 12-15%.
- Prima vopsire** Înainte de utilizare și pe durata aplicării se va omogeniza periodic. Nu se va dilua. Se va aplica în direcția fibrelor lemnului. Pentru anumite specii de lemn poate cauza colorarea lor într-o nuanță ușor galbenă, se recomandă o probă înainte de aplicare. Nu se va aplica în condiții atmosferice cu umiditate mare sau la temperaturi sub +10° C.
- Recondiționare** Suprafețele care urmează a fi tratate se vor șlefui până la lemn sănătos și solid, apoi se va proceda conform celor descrise mai sus.

TÂRGU SECUIESC - sediu central  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)