



Denumire produs Orion A 14 - vopsea fațade antifisuri

Proprietăți

Vopsea de fațade mată cu elasticitate mare pentru suprafețe fisurate sau predispuse la formarea de fisuri. De consistență ridicată, acoperă fisurile până la 1 mm, formează o peliculă cu rezistență excelentă la apă și intemperii.

Compoziție

Dispersie aposă de consistență ridicată pe bază de rășină acrilică, cu adaos de dioxid de titan și material de umplură de calitate ridicată.

Aspect

mat

Densitate

1.35 kg/litru

Disponibil în ambalaje 4 sau 10 litri

Culori

alb

Colorare

pe sistem de colorare Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

minim 2 straturi, grosime de 0.5 mm

Diluare

cu apă la primul strat, maxim 10-15%

Uscare

6 ore la atingere, 12 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 12 ore

Consum specific

0.5 - 1 mp/litru, în funcție de natura suprafeței

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

A se omogeniza perfect înainte de aplicare. Se va aplica pe suprafețe perfect curate și uscate, lipsite de orice fel de impurități mecanice sau chimice. Suprafețele puternic absorbante sau pulverulente se vor impregna în prealabil cu amorsă de zidărie. Se va aplica în grosime minimă de 0.5 mm. Se va aplica la temperaturi peste +7°C.

Prima vopsire

Suprafețele pregătite corespunzător - curate, uscate și lipsite de orice fel de impurități se impregnează cu un strat de amorsă pentru zidărie, apoi după uscarea suprafeței se aplică două straturi de Orion A 14, cu respectarea timpilor intermediari de uscare.

Recondiționare

Pe suprafețe în stare bună se aplică după o prealabilă curățare de impurități. Dacă suprafața este degradată, se îndepărtează integral porțiunile exfoliate sau neaderente, se face corectura suprafeței cu tencuială sau glet de fațade, se amorsează și se finisează cu Orion A 14. Fisurile mai late de 1 mm se vor chitui și acoperi cu plasă de fibră de sticlă.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro