



### Denumire produs Orion A-3 - emulsie acrilică satinată

#### Proprietăți

Emulsie acrilică satinată pentru finisarea decorativă în exterior a fațadelor sau pe suprafețe interioare expuse la umiditate ridicată. Rezistența foarte bună la intemperii și la umiditate, protejează eficient împotriva formării ciupercilor pe suprafață. Vopsea de bază pentru sistemul Servicolor Titan de nuanțare computerizată. Formează o acoperire impermeabilă la apă și permeabilă la vapori.

<b>Compoziție</b>	Pe bază de copolimeri vinilici, emulsie de calitate superioară cu conținut de materie solidă de 40-41%.		
<b>Aspect</b>	satinat		
<b>Densitate</b>	1,3 - 1,4 kg/litru	<b>Disponibil în ambalaje</b>	4 sau 10 litri
<b>Culori</b>	baze incolor, alb W0 și W1	<b>Colorare</b>	sistem de nuanțare Servicolor Titan
<b>Mod de aplicare</b>	cu pensula, rola sau prin pulverizare	<b>Straturi recomandate</b>	2 straturi
<b>Diluare</b>	maxim 15% la primul strat cu apă	<b>Uscare</b>	30-60 minute
<b>Revopsire/finisare</b>	după 6 - 8 ore	<b>Consum specific</b>	între 4 - 10 mp/litru, în funcție de natura suprafeței
<b>Întreținerea uneltelor</b>	se spală cu apă, imediat după utilizare	<b>Condiții de păstrare</b>	la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură
<b>Norme particulare</b>	Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!	<b>Termen de păstrare</b>	minim 24 de luni în condițiile de mai sus

#### Mod de utilizare:

- General** Vopseaua colorată se va omogeniza foarte bine înainte de utilizare. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și lipsite de orice fel de impurități mecanice sau chimice. Suprafețele puternic absorbante se vor impregna în prealabil cu amorsă de perete. Se va aplica la temperaturi peste +7°C.
- Prima vopsire** Suprafața curată și uscată dacă este pulverulentă se va impregna cu o amorsă de perete. Apoi se aplică un prim strat de vopsea colorată, diluată cu maxim 15% apă. După uscare se finalizează cu un nou strat nediluat de vopsea Orion A-3.
- Recondiționare** Porțiunile de suprafață cu vopsea neaderentă sau degradată se vor corecta corespunzător, se gletuiesc, se amorsează și se finalizează cu 2 straturi de vopsea Orion A3, primul strat diluat cu 15% apă. Dacă vopseaua anterioară este în stare bună se aplică direct cele două straturi de finisare de Orion A3.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)