



Denumire produs Orion A-4 - emulsie acrilică mată

Proprietăți

Emulsie acrilică mată pentru finisarea decorativă în exterior a fațadelor sau pe suprafețe interioare expuse la umiditate ridicată. Rezistență foarte bună la intemperii și la umiditate, protejează eficient împotriva formării ciupercilor pe suprafață. Vopsea de bază pentru sistemul Servicolor Titan de nuanțare computerizată. Formează o acoperire impermeabilă la apă și permeabilă la vapori.

Compoziție

Emulsie pe bază de apă de rășină sintetică acril-stirenică, cu adaos de pigmenți și materiale de umplură de calitate ridicată. Conținut de materie solidă de 38-44%.

Aspect

mat

Densitate

1.5 - 1.6 kg/litru

Disponibil în ambalaje 1, 4 sau 15 litri

Culori

baze incolor, alb W0 și W1

Colorare

sistem de nuanțare Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

maxim 15% la primul strat cu apă

Uscare

30-60 minute

Revopsire/finisare

după 6 - 8 ore

Consum specific

între 3 - 8 mp/litru, în funcție de natura suprafeței

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Vopseaua colorată se va omogeniza foarte bine înainte de utilizare. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și lipsite de orice fel de impurități mecanice sau chimice. Suprafețele puternic absorbante se vor impregna în prealabil cu amorsă de perete. Se va aplica la temperaturi peste +7°C.

Prima vopsire

Suprafața curată și uscată dacă este pulverulentă se va impregna cu o amorsă de perete. Apoi se aplică un prim strat de vopsea colorată, diluată cu maxim 15% apă. După uscare se finisează cu un nou strat nediluat de vopsea Orion A-4.

Recondiționare

Porțiunile de suprafață cu vopsea neaderentă sau degradată se vor corecta corespunzător, se gletuiesc, se amorsează și se finisează cu 2 straturi de vopsea Orion A4, primul strat diluat cu 15% apă. Dacă vopseaua anterioară este în stare bună se aplică direct cele două straturi de finisare de Orion A4.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro