



Denumire produs Titan Yate Aluminium Primer

Proprietăți

Grund intermediar cu conținut de plăcuțe de aluminiu cu rezistență mare la apă sărată. Se aplică pe orice fel de suprafață submersibilă, ca și grund intermediar peste grundul epoxidic M150 sau între diferite straturi de vopsea antifouling. Recomandat pentru uniformizarea suprafețelor, formează o punte de legătură între stratul anterior și vopseaua de finisare antifouling.

Compoziție	Grund pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu conținut mare de plăcuțe de aluminiu și alți aditivi.		
Aspect	semimat		
Densitate	1.20 kg/litru	Disponibil în ambalaje	0.75 sau 4.0 litri
Culori	gri	Colorare	-
Mod de aplicare	cu pensula, rola sau prin pulverizare	Straturi recomandate	1 strat (35 de microni)
Diluare	cu diluant sintetic	Uscare	3 ore la suprafață, 6 ore în profunzime (la 23°C)
Revopsire/finisare	după 24 de ore	Consum specific	13 mp/litru
Întreținerea uneltelor	se spală cu diluant sintetic, imediat după utilizare	Condiții de păstrare	la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură
Norme particulare	Produs inflamabil. A se feri de foc.	Termen de păstrare	minim 36 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

- General** Se va aplica pe suprafețe curate, degresate și uscate. Înainte de utilizare se va omogeniza foarte bine. Se va aplica cel târziu după 72 de ore de la aplicarea ultimului strat de grund Titan Yate.
- Prima vopsire** Suprafața corespunzătoare se pregătește prin grunduire cu sistemul de straturi recomandat de grund epoxidic Titan Yate sau Titan Yate M150 și se aplică în decurs de 72 de ore un strat de grund intermediar Titan Yate Aluminium Primer.
- Recondiționare** Pe suprafața acoperită cu vopsea antifouling în stare bună, după o prealabilă spălare, se aplică un strat de grund intermediar Aluminium Primer, după care se finisează cu un strat de vopsea antifouling. Dacă vopseaua antifouling veche este degradată, acesta se va șlefui ușor înainte de vopsire cu grund.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro