



Denumire produs Vopsea vinilică antifouling

Proprietăți

Produs cu aderență avansată și rezistență mare, cu performanță avansată de antifouling. Cu uscare rapidă, protejează suprafețele submersibile de creșterea biologică marină și ajută ambarcațiunile la atingerea vitezei maxime de deplasare.

Compoziție

Rășină specială vinilică în solvent organic cu adaosuri de materiale speciale pentru obținerea caracterului antifouling.

Aspect

mat

Densitate

1.8 - 2.0 kg/litru

Disponibil în ambalaje 0.75 sau 4.0 litri

Culori

roșu, gri, verde, albastru și negru

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

2 straturi groase (60-70 micrometri)

Diluare

nu se va dilua

Uscare

la atingere 20-25 minute, 8-12 ore în profunzime (la 23°C)

Revopsire/finisare

după 12 ore

Consum specific

10 - 14 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant Titan Yate, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 36 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate, pregătite corespunzător. Se va aplica la temperaturi peste 10°C, după o omogenizare prealabilă înainte de aplicare. Se vor aplica în două straturi suficient de groase (minim 30-35 de micrometri/strat).

Prima vopsire

Poliester: se spală cu apă, se șlefuește și se dergesează cu diluant Titan Yate, apoi se acoperă cu 2 straturi de vopsea antifouling. Suprafețe metalice: se grunduiesc cu grund epoxidic Titan Yate, cu grund intermediar Titan Aluminium Primer și se finisează cu vopsea antifouling. Lemn: grunduire cu grund epoxidic Titan Yate și finisare cu vopsea antifouling.

Recondiționare

Dacă vopseaua veche este deteriorată sau nu este de origine vinilică, se va îndepărta integral și se va proceda la aplicarea sistemului de straturi corespunzătoare primei vopsiri. Dacă vopseaua veche este în stare bună și pe bază vinilică, se va șlefui ușor și se va finisa cu vopseaua antifouling.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro