



Denumire produs **Supralux Astralin Primer**

Proprietăți

Grund intermediar pentru suprafețe metalice feroase sau neferoase, lemn sau alte suprafețe, cu capacitate mare de acoperire și uscare rapidă. Se poate aplica în strat gros, nu se scurge pe suprafețe verticale și se poate șlefui ușor.

Compoziție

Vopsea intermediară cu capacitate mare de acoperire, pe bază de rășină alchidică în solvent organic, cu conținut mare de pigmenți și material de umplură.

Aspect

mat

Densitate

1.12 - 1.45 kg/litru

Disponibil în ambalaje

0.75 , 2.5 sau 5 litri

Culori

alb

Colorare

cu email Astralin colorat

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

1 oră la suprafață, 8 ore în profunzime (la 20° C)

Revopsire/finisare

după 8 ore

Consum specific

7 - 9 mp/litru, în funcție de natura substratului

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, gruntuite corespunzător (lemn - grund de impregnare; metal - grund anticoroziv). Înainte de utilizare se va îndepărta eventuala piele formată pe suprafața vopselei și se va omogeniza foarte bine. În funcție de metoda de aplicare se va dilua cu diluant Supralux H 100 (max. 15%). După uscare se va șlefui. Nu se finisează cu email Supralux Orkan.

Prima vopsire

Lemn: lemnul curat și uscat se impregnează cu ulei de in, apoi se aplică un strat de grund intermediar Astralin Primer. După uscare se șlefuieste și se finisează cu email. Metal: suprafețele metalice se gruntuiesc cu grund anticoroziv corespunzător apoi se aplică grundul intermediar Astralin Primer. Finisarea se va face după uscarea și șlefuirea suprafeței cu email corespunzător.

Recondiționare

Suprafețele nedeteriorate se gruntuiesc cu Astralin Primer după o prealabilă șlefuire și degresare/curățare, apoi se finisează cu email sintetic corespunzător. În cazul acoperirilor vechi, deteriorate, vopseaua veche, exfoliată se îndepărtează prin șlefuire (metalele se curăță de rugină și se tratează cu grund anticoroziv), se chituește cu chit universal Aqua Filler, se șlefuieste, se gruntuiește cu Astralin Primer și se finisează cu email după uscarea și șlefuirea grundului intermediar.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro