



### Denumire produs Titanlux - lac incolor efect cristal

#### Proprietăți

Lac bicomponent cu aspect de cristal pentru suprafețe interioare sau exterioare din lemn sau fibră de sticlă, beton, placări cu piatră etc. Rezistență excelentă la radiații UV, uzură, impurități și apă, uleiuri, grăsimi, alcool etc.

<b>Compoziție</b>	Lac cu două componente pe bază de rășină specială în solvent organic, cu conținut de materie solidă de 44%.		
<b>Aspect</b>	Lucios		
<b>Densitate</b>	1 kg/lit	<b>Disponibil în ambalaje</b>	0.75 litri
<b>Culori</b>	incolor	<b>Colorare</b>	-
<b>Mod de aplicare</b>	cu pensula, rola sau prin pulverizare	<b>Straturi recomandate</b>	1 sau 2 straturi
<b>Diluare</b>	diluant Titan Yate (max. 10% pensula sa rola, max. 20 % pulverizare)	<b>Uscare</b>	2 ore la atingere, 8-10 ore în profunzime
<b>Revopsire/finisare</b>	după 12-24 de ore	<b>Consum specific</b>	14 - 16 mp/lit
<b>Întreținerea uneltelor</b>	se spală cu diluant Titan Yate imediat după utilizare	<b>Condiții de păstrare</b>	în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+25°C, ferite de surse radiante de căldură
<b>Norme particulare</b>	A se feri de foc!	<b>Termen de păstrare</b>	minim 2 ani în condițiile de mai sus

#### Mod de utilizare:

##### General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și șlefuite în prealabil. Este livrat conform raportului de amestecare corect: 4 părți de bază la 1 parte întăritor, acest raport se va păstra pentru orice cantitate amestecată. Se va aplica în decurs de 5-8 ore de la amestecare.

##### Prima vopsire

Substratul se va pregăti corespunzător - șlefuire, curățare și uscare. Mixtura de lac se va aplica în 2 straturi consecutive, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Între aplicări, suprafața se va șlefui ușor. Lemn esență tare: primul strat diluat cu 20-30% diluant Titan Yate, al doilea strat nediluat. Lemnul rășinos sau exotic se va spăla în prealabil pentru a îndepărta rășina de pe suprafață, apoi se finisează cu 2 straturi de lac, conform procedurii de mai sus. Alte suprafețe absorbante (beton, placări cu piatră etc.): ca și lemnul de esență tare.

##### Recondiționare

Se va aplica pe suprafețe șlefuite și curate, dacă lacul anterior este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral. Finisarea se va face conform celor descrise mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)