



Denumire produs Sadolin Decking stain

Proprietăți

Preparat special pentru tratamentul pontoanelor sau a altor suprafețe exterioare din lemn supuse traficului. Cu protecție eficientă împotriva radiațiilor UV și intemperțiilor, protejează lemnul de ciuperci și formează un strat anti-derapant pe suprafața acestuia.

Compoziție

Emulsie alchidică pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiații UV și fungicide împotriva ciupercilor lemnului.

Aspect

mat

Densitate

0.9 kg/litru

Disponibil în ambalaje

0.75 sau 2.50 litri

Culori

natur, brad, teak sau olive

Colorare

culorile se pot amesteca între ele în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

2 sau 3 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

6 - 9 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 24 de ore

Consum specific

8 - 12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în locuri uscate, răcoroase, ferit de îngheț, în ambalaje închise ermetic

Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe lemn curat și uscat, cu umiditate maximă de 18%. Rășina se poate îndepărta de pe suprafață prin spălare cu diluant Supralux H 400. Se va aplica în strat uniform și compact, la temperaturi peste 10°C. Se va aplica în direcția fibrelor lemnului, în strat suficient de gros.

Prima vopsire

Lemnul curat și uscat se recomandă a fi impregnat cu grund Sadolin Base, apoi se va finisa cu 2 sau 3 straturi de Sadolin Decking stain, conform indicațiilor de mai sus. La aplicări consecutive se va păstra un interval de uscare de minim 24 de ore.

Recondiționare

Suprafețele anterior tratate se vor curăța de acoperirile neaderente (vopsea sau lac), se curăță de praf și alte impurități mecanice și se tratează cu 2 straturi de Sadolin Decking stain. La recondiționarea suprafețelor tratate anterior cu Decking stain este suficientă o curățare de praf sau de eventuale alge prin spălare cu apă și perie cu fire din plastic, apoi un tratament cu un strat nou de Sadolin Decking stain.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernați, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro