



### Denumire produs Dulux Grunt

#### Proprietăți

Amorsă gata preparată pentru suprafețe interioare sau exterioare de tencuie, glet, ipsos, gipscarton etc. Întărește substratul, face uniformă absorbanta suprafeței de vopsit și crește aderența straturilor ulterioare de vopsea.

#### Compoziție

Emulsie acrilică pe bază de apă cu aditivi pentru o penetrare în profunzime a substratului și întărirea suprafețelor înainte de vopsire.

#### Aspect

mat

#### Densitate

1.1 kg/litru

**Disponibil în ambalaje** 1 sau 5 litri

#### Culori

tentă mov

#### Colorare

-

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

1 strat, înainte de vopsire

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

4 ore

#### Revopsire/finisare

16 ore

#### Consum specific

15 mp/litru

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

#### Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate, uscate și netede. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Uniformitatea suprafeței se va asigura prin gletuire cu glet pe bază de ipsos. Se va agita foarte bine înainte de utilizare, se aplică cu rola sau pensula (rolă cu fibră lungă pentru suprafețe structurate). După uscare va da o tentă mov suprafeței, lucru care permite monitorizarea aplicării corecte în strat unitar.

#### Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după 3-4 săptămâni de uscare. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează uniform cu amorsă specială Dulux Grunt, iar după o uscare de 16 ore se finisează cu Dulux Culoarele lumii sau Dulux Once.

#### Recondiționare

Zugrăveala anterioară pe bază de var sau vopseala exfoliată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta prin gletuire cu glet pe bază de ipsos, suprafața se va impregna cu amorsă Dulux Grunt și se va finisa cu vopsea Dulux Culoarele lumii sau Dulux Once, după uscarea suprafeței grunduite (minim 16 ore).

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)