



### Denumire produs Email sintetic 811

### Proprietăți

Email sintetic cu efect de fier forjat pentru finisarea decorativă a suprafețelor metalice în exterior sau interior. Protecție eficientă anticorozivă, aderență excelentă la suprafață și rezistență foarte bună la intemperii. Bază pentru sistem de nuanțare Servicolor Titan, extindere pentru gama Oxiron Forja.

**Compoziție** Email sintetic pe bază de rășină alchidică cu adaosuri speciale pentru obținerea efectului de fier forjat.

**Aspect** specific fier forjat

**Densitate** 1.7 - 1.9 kg/litru, în funcție de culoare **Disponibil în ambalaje** 1 sau 4 litri

**Culori** bază incoloră **Colorare** cu sistem de nuanțare Servicolor Titan

**Mod de aplicare** cu pensula, rola sau prin pulverizare airless **Straturi recomandate** 2 straturi pe suprafețe grunduite

**Diluare** cu diluant sintetic Titan **Uscare** 1 oră la atingere, 4 ore în profunzime

**Revopsire/finisare** după minim 24 de ore **Consum specific** 8 - 9 mp/litru

**Întreținerea uneltelor** se spală cu diluant sintetic Titan, imediat după utilizare **Condiții de păstrare** la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

**Norme particulare** Produs inflamabil. A se feri de foc. **Termen de păstrare** minim 5 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

**General** Se va omogeniza foarte bine înainte de utilizare. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate, lipsite de rugină. La prima aplicare suprafața va fi tratată anterior cu grund anticoroziv. Pe metale neferoase se poate grundui cu Grund epoxidic Titan Yate. Se va dilua numai la aplicare prin pulverizare, maxim 10% cu diluant sintetic Titan. Temperatura de lucru va fi între 15-30° C. Uneltele se vor spăla după utilizare cu diluant sintetic Titan.

**Prima vopsire** Suprafața de vopsit se va pregăti corespunzător: se curăță de urmele de rugină, de praf sau alte impurități și se grunduiește cu grund anticoroziv corespunzător pentru metale feroase sau metale neferoase. După uscarea grundului se vor aplica 2 straturi de email Titan 811, cu respectarea timpilor intermediari de uscare de 24 de ore.

**Recondiționare** Suprafețele anterior tratate cu vopsea se vor șlefui și curăța de orice fel de impurități și se va aplica direct un strat de email Titan 811. Dacă stratul anterior este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral, se va grundui cu grund anticoroziv și se va finisa cu 2 straturi de email Titan 811.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Oraștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)