



Denumire produs Email sintetic 818

Proprietăți

Email sintetic lucios cu efect de vopsea metalizată pentru finisarea decorativă a suprafețelor metalice în exterior sau interior. Protecție eficientă anticorozivă, aderență excelentă la suprafață și rezistență foarte bună la intemperii. Bază pentru sistem de nuanțare Servicolor Titan.

Compoziție

Email sintetic pe bază de rășină alchidică cu adaosuri speciale pentru obținerea efectului de vopsea metalizată și obținerea rezistenței până la temperaturi de 150° C.

Aspect

metalizat, lucios

Densitate

0.95 - 1.02 kg/litru, în funcție de culoare **Disponibil în ambalaje** 1 sau 4 litri

Culori

bază incoloră

Colorare

în 40 de nuanțe pe sistemul de nuanțare Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi pe suprafețe grunduite, minim 100 micrometri

Diluare

cu diluant sintetic Titan

Uscare

15 - 30 minute la atingere, 2 - 3 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 8 ore

Consum specific

10 - 12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant sintetic Titan, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va omogeniza foarte bine înainte de utilizare. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate, lipsite de rugină. La prima aplicare suprafața va fi tratată anterior cu grund anticoroziv. Pe metale neferoase se poate grundui cu Grund epoxidic Titan Yate. Se va dilua numai la aplicare prin pulverizare, maxim 10% cu diluant sintetic Titan. Temperatura de lucru va fi între 15-30° C. Uneltele se vor spăla după utilizare cu diluant sintetic Titan.

Prima vopsire

Suprafața de vopsit se va pregăti corespunzător: se curăță de urmele de rugină, de praf sau alte impurități și se grunduiește cu grund anticoroziv corespunzător pentru metale feroase sau metale neferoase. După uscarea grundului se vor aplica 2 straturi de email Titan 818, cu respectarea timpilor intermediari de uscare de 8 de ore.

Recondiționare

Suprafețele anterior tratate cu vopsea se vor șlefui și curăța de orice fel de impurități și se va aplica direct un strat de email Titan 818. Dacă stratul anterior este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral, se va grundui cu grund anticoroziv și se va finisa cu 2 straturi de email Titan 818.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro