



Denumire produs Titan 844 email poliuretanic

Proprietăți

Email satinat cu două componente de calitate superioară pentru suprafețe interioare, cu uscare rapidă. Formează o peliculă cu rezistență excelentă la uzură și aspect decorativ. Disponibil sub formă de bază de colorat pentru sistemul Servicelor Titan.

Compoziție

Email pe bază de rășină sintetică, cu adaos de materie de umplură de calitate superioară.

Aspect

satinat

Densitate

1.0 - 1.42 kg/litru, în funcție de culoare

Disponibil în ambalaje

0.75 litri

Culori

bază albă și incolor

Colorare

pe sistem de colorare Servicelor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi în grosime totală de 35 microni (uscat)

Diluare

cu solvent aromatic

Uscare

20 de minute la atingere, 4 ore în profunzime (la 23°C)

Revopsire/finisare

după minim 24 de ore (maxim 7 zile)

Consum specific

11 - 14 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se pală cu solvent aromatic imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Baza colorată se omogenizează perfect înainte de utilizare. Produsul este livrat în ambalaje care respectă raportul de amestecare (bază:întăritor 2:1), amestecul preparat se va folosi în decurs de 4 ore de la preparare. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de orice fel de impurități, grunduite corespunzător. Se va aplica la temperaturi peste +10°C, la umiditate atmosferică sub 75%.

Prima vopsire

Suprafețele metalice se curăță de urmele de rugină, se degresează și se grunduiesc cu un grund anticoroziv corespunzător (epoxidic de preferință). După uscarea grundului se finisează cu 2 straturi de email 844, al doilea strat se aplică după 24 de ore de uscare, dar nu mai mult de 7 zile. Pe poliester se aplică direct, după o prealabilă degresare.

Recondiționare

Pe acoperiri în stare bună se aplică după o prealabilă curățare de impurități mecanice și chimice. La suprafețe degradate porțiunile neaderente sau ruginite se curăță perfect, se peticesc cu grund epoxidic și se finisează cu 2 straturi de email 844, conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro