



Denumire produs Email bicomponent Titan Yate

Proprietăți

Email special cu rezistență extraordinară la uzură, chimicale, uleiuri minerale și petrol. Formează o peliculă cu luciu intens, păstrează timp îndelungat culoarea inițială, este elastic și rezistă foarte bine în medii agresive. Se recomandă în special ca finisaj pe ambarcațiuni pe porțiunile non-submersibile.

Compoziție

Email cu două componente, pe bază de rășini poliuretanic și acrilice în solvent organic, cu adaosuri de pigmenți rezistenți la radiații UV și intemperii.

Aspect

lucios

Densitate

1.3 - 1.4 kg/litru, în funcție de culoare **Disponibil în ambalaje** 0.75 litri

Culori

alb, galben, albastru, verde și gri

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2-3 straturi (60-90 micrometri grosime finală)

Diluare

cu diluant Titan Yate

Uscare

45 minute la atingere, 6 ore la reacoperire, 24 de ore în profunzime (la 23°C)

Revopsire/finisare

după minim 6 ore

Consum specific

11-14 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant Titan Yate, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 36 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Produsul este livrat în ambalaje care respectă raportul de amestecare de 4 părți bază: 1 parte întăritor, raport ce va fi respectat pentru orice cantitate preparată. Amestecul astfel obținut se va utiliza în decurs de maxim 4 ore. Se va aplica în 2-3 straturi în grosime finală de minim 60 micrometri. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate, gruntdite corespunzător.

Prima vopsire

Poliester: chituit, șlefuit, curățat și finisat cu 2-3 straturi de email. Lemn: gruntdit cu grund epoxidic Titan Yate și finisat cu email. Aluminu, oțel: gruntdit cu grund epoxidic Titan Yate sau alt grund anticoroziv și finisat cu email.

Recondiționare

La acoperiri în stare bună se aplică după o prealabilă spălare și șlefuire. Dacă acoperirea este în stare avansată de degradare, se va îndepărta integral și se va proceda ca la suprafețe noi.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro