



Denumire produs Dulux Trade Pure Brilliant White

Proprietăți

Email sintetic alb cu capacitate mare de acoperire, pentru suprafețe interioare sau exterioare metalice și de lemn. Se poate aplica și pe calorifere sau conducte de apă caldă, boilere. Rezultă o suprafață cu grad de alb ridicat.

Compoziție

Email pe bază de rășină alchidică în solvent organic cu adaos mare de pigment alb și material de umplură. Rezistent la temperaturi până în 90° C, la umiditatea din atmosferă și contactul repetat cu apa.

Aspect

satinat sau lucios

Densitate

1.2 kg/litru

Disponibil în ambalaje 1 sau 2.5 litrii

Culori

alb intens

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

Diluare

cu white spirit, maxim 10%

Uscare

6 ore la suprafață, 16 de ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 16 ore

Consum specific

maxim 18 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se aplică pe suprafețe curate și uscate, lipsite de urme de praf, grăsimi sau rugină. Substratul astfel pregătit se grunduește cu Dulux Trade Undercoat și se finisează cu 1 sau 2 straturi de Dulux Trade Pure Brilliant White (satinat sau lucios). Înainte de utilizare se va agita foarte bine vopseaua. Nu se va aplica pe suprafețe cu temperaturi peste 20° C. Al doilea strat de email se va aplica după o uscare de minim 16 ore al primului strat.

Prima vopsire

Suprafața de acoperit se curăță de praf, se degresează prin spalare cu solvent, se șlefuieste și se grunduește cu Dulux Trade Undercoat. După o uscare de 16 ore a grundului se va finisa cu 1 strat de Dulux Trade Pure Brilliant White, lucios sau satinat. Pentru suprafețe exterioare se recomandă finisajul în două straturi, cu respectarea timpului intermediar de uscare de 16 ore.

Recondiționare

Vopseaua anterioară exfoliată se îndepărtează prin rașchetare, suprafața se chituieste, se șlefuieste, se aspiră de praf și se degresează, apoi se vopsește cu grund Dulux Trade Undercoat. Dacă stratul anterior de vopsea nu este deteriorat, este suficientă o șlefuire și o curățare de praf și o degresare, apoi o grunduire cu Dulux Trade Undercoat. Finisajul cu Dulux Trade Pure Brilliant White se va face conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro