



Denumire produs Titan Yate - grund anticoroziv epoxidic

Proprietăți

Grund cu aderență excelentă pentru diferite suprafețe, unde este necesară o protecție mărită împotriva apei sau a umidității. Se recomandă în special pentru suprafețe metalice care vin în contact direct și constant cu apa.

Compoziție

Grund cu două componente pe bază de rășină epoxidică, cu conținut de materie solidă de 47.7%. Formează o peliculă de aderență mare și rezistentă la apă.

Aspect

semilucios

Densitate

1.34 kg/lit

Disponibil în ambalaje 0.375 sau 0.75 litrii

Culori

bej

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi (grosimea a peliculei de 60-70 microni - 120-140 pentru mediu subacvatic)

Diluare

pentru pulverizare 10-15%

Uscare

40 minute la atingere, 3 ore în profunzime, 24 de ore sistemul de 2 straturi

Revopsire/finisare

după 24 de ore cu email aspect ceramic Titan sau cu alte sisteme din gama Titan Yate

Consum specific

8-10 mp/lit

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant Titan Yate imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+25°C, ferite de surse radiante de căldură

Norme particulare

Se aplică în încăperi bine ventilate

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate. Este livrat conform raportului de amestecare - 4 părți bază la 1 parte întăritor, raport ce va fi păstrat pentru orice cantitate preparată. Nu se va lucra sub temperaturi de +10° C. După amestecare se va lăsa în repaos de cca. 30 minute, apoi se va prelucra în decurs de maxim 5 ore.

Prima vopsire

Suprafețe metalice: curățate de rugină și degresate, apoi se aplică 2 straturi de grund (4 straturi mediu subacvatic). Poliester: degresat, șlefuire fină și se aplică un strat de grund. Lemn: pe suprafață curată și uscată, după o prealabilă șlefuire se aplică 1 sau 2 straturi de grund.

Recondiționare

Vopsea în stare avansată de deteriorare: se înlătură integral de pe suprafață și se procedează ca la sistemele de mai sus. Vopsea ușor deteriorată: șlefuire, eventual chituitură cu chit epoxidic, apoi se realizează unul din sistemele de mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro