



Denumire produs Vopsea epoxidică (836)

Proprietăți

Vopsea pentru pereți cu rezistență mecanică mare, ușor de curățat. Foarte rezistent la produse chimice, pentru pereți de ciment, beton, tencuieli sau de altă natură. Se poate aplica în încăperi unde este necesară respectarea unor reguli sanitare stricte (abatoare, bucătării, depozite de produse alimentare etc.).

Compoziție	Pe bază de apă (COV < 1%), cu două componente, conținut de materie solidă de 65%. Produs cu uscare rapidă, inodor.		
Aspect	semilucios		
Densitate	1.40 kg/lit	Disponibil în ambalaje	4 litri, 20 litri
Culori	crem (RAL 1015) sau alb (RAL9003)	Colorare	-
Mod de aplicare	cu pensula sau rola	Straturi recomandate	1 sau 2 straturi
Diluare	cu apă, maxim 10-15%	Uscare	4 ore la atingere, 2 zile în profunzime
Revopsire/finisare	după 12 ore (la 20° C)	Consum specific	8 - 10 mp/lit
Întreținerea uneltelor	se spală cu apă, imediat după utilizare	Condiții de păstrare	în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+30°C, ferite de surse radiante de căldură
Norme particulare	A se feri de îngheț!	Termen de păstrare	minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate (pe beton proaspăt după minim 28 zile). Produsul este livrat conform raportului de amestecare: 4 părți de bază la 1 parte de întăritor, acest raport trebuie respectat pentru orice cantitate de amestec preparat. Nu se va aplica la temperaturi sub +10°C. Primul strat - în funcție de porozitatea substratului - se poate dilua cu 10-15% apă (nu cu apă sărată sau cu duritate mare). Amestecul preparat trebuie utilizat în decurs de 2 ore (20°C). Stratul al doilea se poate dilua maxim 5%. Suprafața astfel vopsită se poate da în folosință după 7 zile, pentru a obține rezistența maximă a peliculei acoperitoare.

Prima vopsire

Suprafața perfect uscată se va curăța de impurități, urme de grăsime și eflorescențe (spălare cu acid clorhidric casnic). După clătire și uscare se va aplica un strat de amorsaj din vopsea diluată maxim 15% cu apă, iar după uscare se va finisa cu un strat nediluat.

Recondiționare

Peretele se va șlefui, curăța de orice fel de impurități și tratată cu 1 sau 2 straturi de vopsea epoxidică, conform celor descrise mai sus. Dacă vopseaua anterioară este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral, apoi se va trata suprafața ca una nevopsită.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. SecuiESC
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro