



Denumire produs Vopsea de pardoseli 837

Proprietăți

Vopsea epoxidică pentru pardoseli din beton, ciment sau plăci din oțel. Aderență excelentă la orice suprafață, rezistență foarte bună la trafic. Se poate curăța foarte ușor, permite o întreținere ușoară. Bază pentru sistemul de nuanțare computerizată Servicolor Titan.

Compoziție

Sistem cu două componente în solvent organic, pe bază de rășină epoxidică și poli-amino-amidă. Conținut de materie solidă de 33-36%; raport de amestecare bază:întăritor de 4:1.

Aspect

satinat

Densitate

1.5 -1.6 kg/litru

Disponibil în ambalaje 4 litri

Culori

bază albă sau incolor

Colorare

bază se poate colora pe sistem Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

minim 35 de microni pe strat, în 2 straturi

Diluare

cu diluant aromatic, maxim 15%

Uscare

1 - 2 ore

Revopsire/finisare

după minim 24 de ore

Consum specific

12 - 14 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant aromatic, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Conține rășini epoxidice, este iritant.

Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Baza colorată se amestecă cu întăritor - raport dat de ambalajul de livrare, se omogenizează perfect și se aplică în decurs de 1 oră. Se va aplica pe suprafețe perfect uscate (beton de 30 de zile minim) și curate. Se aplică la temperaturi de peste 10°C, umiditate relativă sub 80%.

Prima vopsire

Pe suprafețe din beton: amestecul preparat se va aplica pe beton perfect uscat, fără diluare, în straturi consecutive uniforme de minim 35 de microni. Pe suprafețe metalice se va aplica după o curățare prealabilă de rugină, degresare și șlefuire.

Recondiționare

Dacă stratul anterior este în stare bună, este suficientă o curățare prealabilă, o șlefuire și se poate aplica direct. Dacă acoperirea anterioară este degradată, acesta se va îndepărta integral și suprafața se va pregăti ca pentru o primă vopsire.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro