



Denumire produs EuroDecor vopsea lavabilă unistrat

Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru interioare, rezistentă la frecare și spălare, cu aspect satinat. Permeabilă la vapori și aer, fără riscul picurării, se aplică ușor pe suprafețe interioare de rigips, ipsos, glet etc.. Acoperire garantată la aplicare chiar și într-un singur strat.

Compoziție

Emulsie acrilică pe bază de apă, cu capacitate de acoperire garantată într-un singur strat și disponibilă în 8 culori gata preparate. Nuanța observată prin cutia transparentă este cu titlu informativ - ea este influențată de punga de plastic, care evită eventuala uscarea, și grosimea pereții ambalajului.

Aspect

satinat

Densitate

1.5 - 1.7 kg / litru

Disponibil în ambalaje

2.5 sau 10 litri

Culori

conform paletar

Colorare

se pot amesteca între ele

Mod de aplicare

cu rolă cu fir scurt

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 5%

Uscare

în 2 - 4 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 4 ore

Consum specific

8 - 10 mp / litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate, uscate și netede. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Uniformitatea suprafeței se va asigura prin gletuire cu glet pe bază de ipsos. Înainte de aplicare se recomandă grunduirea suprafeței cu amorsă Eurocolor Fixativ. Nu se va agita vopseaua înainte de utilizare, se va omogeniza prin amestecare ușoară.

Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după uscarea perfectă a acestora. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează cu amorsă Eurocolor Fixativ, iar după uscarea perfectă se aplică vopseaua EuroDecor (în cazul unor eventuale corecturi, finisarea cu două straturi se va face cu respectarea unui timp intermediar de uscarea de 4 ore). De reținut: vopseaua nu se va dilua, reglarea consistenței de aplicare se poate face cu apă!

Recondiționare

Zugrăveala anterioară pe bază de var sau vopseaua exfoliată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta prin gletuire cu glet pe bază de ipsos, suprafața se va impregna cu amorsă Eurocolor Fixativ și se va finisa cu vopsea EuroDecor, după uscarea suprafeței grunduite.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro