



### Denumire produs Amorsă concentrată Eurocolor Fixativ

#### Proprietăți

Amorsă concentrată pe bază de dispersie apoasă pentru suprafețe interioare sau exterioare de tencuieli, gips-carton, ipsos, panouri, ciment, azbociment, piatră sau beton. Cu capacitate de penetrare foarte bună, întărește suprafața de acoperit, închide porii și reduce capacitatea de absorbție a peretelui, crește aderența straturilor ulterioare de acoperire.

<b>Compoziție</b>	Dispersie fină pe bază de soluție apoasă de liant și material de umplutură.		
<b>Aspect</b>	-		
<b>Densitate</b>	1.01 kg/litru	<b>Disponibil în ambalaje</b>	1 sau 5 litri
<b>Culori</b>	incolor	<b>Colorare</b>	nu este cazul
<b>Mod de aplicare</b>	cu pensula sau rola	<b>Straturi recomandate</b>	câte 1 strat înainte și după gletuire
<b>Diluare</b>	1:2 în exterior sau 1:4 în interior cu apă	<b>Uscare</b>	max. 2 ore la 20°C
<b>Revopsire/finisare</b>	după 2 ore	<b>Consum specific</b>	cca. 15 mp/litru, la diluție maximă
<b>Întreținerea uneltelor</b>	se spală cu apă, imediat după utilizare	<b>Condiții de păstrare</b>	în ambalaje închise ermetic la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunere directă la soare sau surse radiante de căldură
<b>Norme particulare</b>	A se feri de îngheț! Nu este inflamabil.	<b>Termen de păstrare</b>	24 luni în condițiile de mai sus

#### Mod de utilizare:

- General** Amorsa concentrată se va dilua cu cantitatea de apă necesară, în funcție de destinația ulterioară - interior sau exterior și se va omogeniza foarte bine. Tencuielile sau alte suprafețe perfect uscate se impregnează cu Eurocolor Fixativ, se gletuiesc, se impregnează din nou și se finisează cu vopsele corespunzătoare suprafeței - în interior sau exterior. Se va aplica la temperaturi peste +5°C, pe suprafețe curate și lipsite de impurități.
- Prima vopsire** Suprafața pregătită corespunzător se impregnează cu Eurocolor Fixativ preparat, se lasă cca. 2 ore să se usuce, se gletuiește și se impregnează din nou. Apoi, după uscare, se finisează cu 1 sau 2 straturi de acoperire corespunzătoare suprafeței.
- Recondiționare** Se îndepărtează straturile anterioare de vopsea, se fac corecturile necesare în vederea netezirii suprafeței, se face impregnarea cu Eurocolor Fixativ preparat și după 2 ore de uscare se va trece la finisarea cu acoperirile corespunzătoare.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)