



Denumire produs **Supralux Garage**

Proprietăți

Vopsea email semilucioasă, recomandată pentru pardoseli interioare de beton sclivisit sau lemn ale garajelor, atelierelor sau a altor încăperi. Stratul acoperitor format, cu capacități excepționale de rezistență la trafic, produse chimice și radiații UV, este ușor de curățat și rezistent în timp. Se poate aplica și pe metal.

Compoziție

Vopsea poliuretanică pe bază de solvent organic.

Aspect

semilucios

Densitate

1,25 kg/litru

Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 sau 2,5 litrii

Culori

gri, verde, culoarea nisipului sau ocru

Colorare

culorile livrate se pot amesteca între ele în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

maxim 6 ore

Revopsire/finisare

după 24 ore

Consum specific

18 - 22 mp/ 2,5 litrii într-un singur strat

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunere directă la soare sau surse radiante de căldură

Norme particulare

Clasa de inflamabilitate:II. Pe durata lucrului se interzice fumatul și focul deschis.

Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica numai pe beton perfect uscat (după 2 luni de la turnare). Eventualele pete de ciment se vor îndepărta prin șlefuire sau spălare cu acid clorhidric de uz casnic. Suprafața pregătită va fi curată, uscată, fără urme de praf sau orice impuritate, degresată (spălare cu diluant H 100). Pentru o aderență mai bună, betonul se poate impregna în prealabil cu grund Supralux Uni Base. Pardoseala de lemn va trebui șlefuită și curățată de impurități, înainte de vopsire.

Prima vopsire

Suprafața se va curăța de orice fel de impuritate și se vopsește cu două straturi de Supralux Garage. În cazul suprafețelor exterioare se va aplica numai pe cele hidroizolate (infiltrațiile de apă în beton pot cauza exfolierea vopselei).

Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire, se chituește suprafața și se aplică 2 straturi de Supralux Garage.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro