



### Denumire produs Supralux Gemini "A" + "B"

### Proprietăți

Lac incolor cu două componente, pentru parchet, pardoseli de lemn sau alte suprafețe interioare din lemn. Rezultă o peliculă rezistentă la solicitările ulterioare (frecare, detergenți) și decorativă.

### Compoziție

Lac pe bază de rășină poliuretanică în solvent organic, cu două componente. Se livrează în ambalaje pereche, conform raportului impus de amestecare A:B = 3:1.

### Aspect

satinat sau lucios

### Densitate

componenta A: 0,95 - 1,00;  
componenta B: 1,1 - 1,2 kg/litru

### Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,56+0,19 (cuplat);  
1,87+0,63 sau 3+1 litri (A+B)

### Culori

incolor

### Colorare

nu este cazul

### Mod de aplicare

cu pensula

### Straturi recomandate

2 - 3 straturi

### Diluare

nu se va dilua

### Uscare

3 ore la atingere, 16 ore în profunzime

### Revopsire/finisare

pe parchet 16 ore, pe alte obiecte 4 ore

### Consum specific

8 mp/litru

### Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant Supralux Gemini, imediat după utilizare

### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

### Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. Pe durata lucrului este interzis fumatul sau focul deschis. Se va lucra numai în încăperi bine ventilate.

### Termen de păstrare

12 luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de praf, grăsimi sau pete de ceară sau rășină. Înainte de lăcuire se recomandă grunduirea cu Supralux Tivinil. Cele două componente se amestecă în raport A:B = 3:1 și se aplică cu pensula în decurs de 6 ore de la amestecare. Dacă pe durata lucrului materialul se îngroașă, se poate dilua cu o mică cantitate de diluant Supralux Gemini. Între aplicarea straturilor consecutive se vor respecta timpii intermediari de uscare, respectiv se recomandă o șlefuire fină a stratului uscat (urmată de aspirarea prafului rezultat). Supunerea la uzură a pardoselii lăcuite se va face după 1-2 zile; în cazul solicitărilor intense (săli de sport, parchet de dans) după 15 zile.

#### Prima vopsire

Parchetul de lăcuit va fi perfect uscat și curat. Se impregnează cu grund de parchet Supralux Tivinil, apoi se finisează cu 2-3 straturi de lac Gemini, cu respectarea timpilor intermediari de uscare și recomandării de șlefuire fină între straturile consecutive.

#### Recondiționare

Suprafețele anterior lăcuite se șlefuiesc, se curăță de praf și se finisează cu 1 sau 2 straturi de lac Gemini, conform celor descrise mai sus. Dacă stratul anterior se află într-o stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral prin raschetare, suprafața se va curăța de praf, se va impregna cu grund Supralux Tivinil și se va finisa cu 2-3 straturi de lac Gemini, conform procedurii de mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)