



Denumire produs Titan 805 - grund cu uscare rapidă

Proprietăți

Grund alchidic anticoroziv pentru suprafețe metalice interioare sau exterioare. Recomandat în special pentru structuri metalice, elemente de utilaje, conducte, rezervoare și alte suprafețe, unde este necesară o vopsire în timp scurt. Disponibil sub formă de bază care se poate colora în culorile cartelei Titan Industrial.

Compoziție	Rășină alchidică specială în solvent organic, cu conținut de aditivi speciali anticorozivi și material de umplură.		
Aspect	mat		
Densitate	1.28 kg/litru	Disponibil în ambalaje	0.75 sau 4 litri
Culori	bază albă și incolor	Colorare	pe sistem de colorare Servicolor Titan
Mod de aplicare	cu pensula, rola sau prin pulverizare	Straturi recomandate	1 strat de 35 micrometri pe suprafețe pregătite corespunzător
Diluare	cu solvent aromatic, maxim 10 - 15%	Uscare	15 minute la atingere, 30 minute în profunzime
Revopsire/finisare	după 2 ore	Consum specific	12.5 mp/litru
Întreținerea uneltelor	se spală cu solvent aromatic imediat după utilizare	Condiții de păstrare	la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură
Norme particulare	Produs inflamabil. A se feri de foc.	Termen de păstrare	minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Baza colorată se omogenizează perfect înainte de utilizare. Se va aplica pe suprafețe metalice curate de urme de praf, grăsimi sau rugină și șlefuite pentru aderență corespunzătoare. Se va aplica în intervalul de temperatură de +10 - +30°C. Pe suprafețe galvanizate se va aplica peste un grund corespunzător. Pe acoperiri anterioare cu 2 componente se va verifica aderența. La finisare cu email pe bază de clorcauciuc sau poliuretanic cu 2 componente se lasă la uscat minim 48 ore.

Prima vopsire

Suprafața se curăță de praf, urme de rugină și se degresează prin spălare cu solvent. Se șlefuieste fin, se curăță de praf și se aplică - de preferință prin pulverizare - un strat de grund 805, în grosime de 80 de micrometri (35 micrometri strat uscat). După 2 ore de uscare (dar nu mai mult de 15 zile) se finisează cu email alchidic.

Recondiționare

Porțiunile de vopsea neaderentă, exfoliată sau petele de rugină se îndepărtează de pe suprafață, se curăță suprafața, se peticesc locurile respective cu grund 805, aplicat cu pensula, și după uscare se aplică prin pulverizare un strat compact de grund 805. După uscare se finisează ca mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro