



Denumire produs Grund impregnant Polylox 830

Proprietăți

Grund epoxidic cu două componente pentru suprafețe din ciment sau beton. Se recomandă ca grund de bază pentru vopseaua poliuretanică Polylox 840 pentru pardoseli. Penetreează foarte bine în substrat și întărește suprafața de acoperit, face o punte de legătură între substrat și straturile de finisare.

Compoziție

Rășină epoxidică cu două componenți cu adaos de poliamidă în solvent organic.

Aspect

mat

Densitate

1.34 kg/litru

Disponibil în ambalaje 4, 10 sau 20 de litri

Culori

gri

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

Diluare

cu diluant aromatic, maxim 25%

Uscare

maxim 2 ore la atingere, 8 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după minim 18 ore

Consum specific

8 - 12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant aromatic, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc!

Termen de păstrare

în condițiile de mai sus minim 4 ani

Mod de utilizare:

General

Raport de amestecare bază cu întăritor: 3:1 (produsul este livrat conform raportului de amestecare exact). Amestecul preparat, bine omogenizat, se va prelucra în decurs de 8 ore la 23°C. Se va aplica pe suprafețe perfect uscate (minim 28 de zile de la turnare) și curate, lipsite de urme de grăsimi și impurități mecanice. Substratul se va spăla cu acid clorhidric casnic înainte de vopsire. Nu se va aplica sub temperaturi de +10°C.

Prima vopsire

Substratul perfect uscat se va curăța de petele de ciment și alte impurități prin șlefuire, apoi spălare cu acid clorhidric. Apoi se clătește cu jet de apă și după uscarea suprafeței se aplică un strat de grund. După o uscare de minim 18 ore se poate finisa cu Polylox 840.

Recondiționare

Dacă stratul anterior este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral și se va proceda ca la suprafețe noi. În cazul deteriorărilor numai pe anumite porțiuni, se va curăța de porțiunile exfoliate, acestea se vor nivela cu grund, apoi se aplică un strat compact de grund pe toată suprafața. Pe strat anterior nedegradat, continuu se aplică după o prealabilă șlefuire și curățare.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Oraștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro