



Denumire produs Ignis FKI

Proprietăți

Soluție transparentă pentru ignifugarea elementelor de construcții din lemn. Se va aplica pe suprafețe care nu vin în contact direct cu exteriorul, sunt ferite de apă și umiditate. Tratamentul corespunzător oferă o protecție de P III - clasa de propagare a flăcării și C2 - clasa de combustibilitate.

Compoziție	Soluție apoasă incoloră cu conținut de acid fosforic 18.6%, hidroxid de amoniu 23.1% și borax 1.0%.		
Aspect	-		
Densitate	1.1 - 1.2 kg/lit	Disponibil în ambalaje	10 sau 20 kg
Culori	incolor	Colorare	-
Mod de aplicare	cu pensula, prin pulverizare sau baie impregnantă	Straturi recomandate	1 sau 2 straturi (corespunzător necesarului)
Diluare	nu se va dilua	Uscare	12 - 16 ore
Revopsire/finisare	după 16 ore	Consum specific	300 g/mp lemn finisat, 500 g/mp lemn brut
Întreținerea uneltelor	se spală cu apă, imediat după utilizare	Condiții de păstrare	în ambalaje închise ermetic, ferite de îngheț și surse radiante de căldură
Norme particulare	Se va utiliza conform normelor referitoare la produse iritante și dăunătoare sănătății	Termen de păstrare	1 an de la data fabricației

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate. Indiferent de metoda de aplicare, se va respecta aplicarea în cantitatea presrisă, pentru a garanta efectul de ignifugare conform descrierii. Se va aplica pe suprafețe interioare, care nu vin în contact direct cu apa, pentru a se evita spălarea substanțelor active. Suprafețele tratate cu Ignis nu se vor acoperi cu alte vopsele sau lacuri care nu au caracter de protecție anti-foc, pentru a preveni schimbarea caracteristicilor suprafeței tratate. Se va aplica la temperaturi de peste +10° C.

Prima vopsire

Elemente neîncorporate: se curăță și se usucă, apoi se tratează cu cantitatea de Ignis necesară, în funcție de natura suprafeței. După uscare se pot folosi la finalizarea construcției. Elementele deja încorporate: se curăță părțile accesibile și se tratează conform celor descrise mai sus. Tratamentul oferă o protecție eficientă timp de 2 ani, după această perioadă trebuie repetat.

Recondiționare

Elemente nevopsite sau nelăcuite: se vor curăța de orice fel de impurități și se vor impregna cu cantitatea necesară de Ignis. Elemente vopsite sau lăcuite: pelicula de vopsea sau lac se va îndepărta integral, suprafața se va șlefui până la lemn curat și se aplică tratamentul cu Ignis. Tratamentul oferă o protecție eficientă timp de 2 ani, după această perioadă trebuie repetat.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro