



Denumire produs **Kalcidur**

Proprietăți

Concentrat pe bază de soluție apoasă pentru aditivarea betoanelor. Scade termenul de întărire cu 30-50% a betoanelor, protejează elementele de fier beton împotriva corodării. Face posibilă turnarea betoanelor în condiții de temperatură de până la -10°C.

Compoziție

Soluție apoasă de clorură de calciu cu conținut de aditivi anticorozivi.

Aspect

lichid transparent

Densitate

1.20 kg/litru

Disponibil în ambalaje 6 sau 12 kg

Culori

gălbui

Colorare

-

Mod de aplicare

în amestec la apă

Straturi recomandate

1 - 3% din cantitatea de ciment adăugat

Diluare

cu apă

Uscare

-

Revopsire/finisare

-

Consum specific

conform cantitate recomandată

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaj original, închis ermetic, la temperaturi peste -10°C

Norme particulare

Produs iritant!

Termen de păstrare

18 luni de la data fabricației

Mod de utilizare:

General

Cantitatea de Kalcidur se va omogeniza cu apa care urmează a fi mixată la beton, cu respectarea raportului de 1 - 3 %m din cantitatea de ciment care urmează a fi adăugat. Se va adăuga la betoane cu conținut de ciment de minim 250 kg/mc, armat cu fier de grosime minimă de 7 mm. Nu se va adăuga la betoane care vor intra în contact constant și direct cu aburi sau umiditate excesivă. Nu se va adăuga la tencuieli cu var.

Prima vopsire

-

Recondiționare

-

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro