



Denumire produs Lac poliuretanic Titan Yate UV-10

Proprietăți

Lac incolor monocomponent cu rezistență ridicată la intemperii și radiații UV. Formează o peliculă cu elasticitate mare, se poate aplica pe brad sau lemn de esență tare, în special se recomandă pe suprafețele din lemn ale ambarcațiunilor pe părțile non-submersibile. Cu uscare rapidă, ușor de aplicat.

Compoziție

Lac monocomponent pe bază de rășină poliuretanică în solvent organic, cu adaos de materiale pentru filtru UV și rezistență la intemperii.

Aspect

Lucios

Densitate

0.92 kg/litru

Disponibil în ambalaje

0.375 sau 0.75 litri

Culori

translucid

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2-5 straturi (grosime finală de 30-35 micrometri)

Diluare

cu diluant sintetic Titan

Uscare

3 ore la 23°C

Revopsire/finisare

după 12 ore

Consum specific

14-18 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant sintetic Titan, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 36 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Înainte de utilizare se va omogeniza foarte bine. Se va aplica pe suprafețe spălate cu apă, curate, uscate și degresate. Nu se va aplica pe suprafețe expuse direct la soare intens.

Prima vopsire

Lemnul netratat anterior, curat și perfect uscat, se va impregna cu un prim strat de lac diluat cu 20-30% diluant sintetic Titan, apoi se va finisa cu 5 straturi nediluate de lac, cu respectarea timpilor intermediari de uscare.

Recondiționare

Dacă lacul anterior este în stare bună, suprafața se va șlefui, curăța și degresa, apoi se va finisa cu 2 straturi de lac nediluat. Dacă stratul anterior de lac este în stare avansată de degradare, acesta se va îndepărta integral, suprafața se va curăța bine și se va degresa, apoi se va proceda ca la prima vopsire.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro