



### Denumire produs Titanxyl - anticarii pentru lemn

#### Proprietăți

Preparat pentru protecția instantanee și profilactică a diferitelor obiecte, elemente de construcții, în general, piese din lemn. Se aplică pe suprafețe din lemn noi sau vechi, în vederea protejării lor împotriva insectelor dăunătoare lemnului.

#### Compoziție

Soluție de permetrină 23% în solvent organic, care permite absorbția substanței active în masa lemnului. Nu pătează lemnul, nu formează peliculă pe suprafețele tratate. După uscare dispare mirosul. Corespunde normelor internaționale de reglementare a produselor dăunătoare sănătății.

#### Aspect

-

#### Densitate

0.75 kg/lit

#### Disponibil în ambalaje

0.75 litri sau spray de 200 ml

#### Culori

incolor

#### Colorare

nu se colorează

#### Mod de aplicare

cu pensula, injectare sau imersie

#### Straturi recomandate

1 strat

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

minim 24 de ore

#### Revopsire/finisare

după 1-2 zile

#### Consum specific

5 mp/lit pentru protecție profilactică,  
3.25 mp/lit pentru lemn atacat

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant sintetic Titan după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+25°C, ferite de surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Produs cu conținut de insecticide!

#### Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe de lemn neprotejate de acoperiri peliculare. Se va omogeniza foarte bine înainte de aplicare. Se va aplica pe lemn cu conținut maxim de umiditate de 20%. După uscare se poate acoperi cu orice sistem de acoperire destinat suprafețelor din lemn. Se vor respecta reglementările pentru lucrul cu produse cu conținut de insecticide.

#### Prima vopsire

Pe lemnul uscat și curat se va aplica cu pensula sau prin imersie astfel încât să se ajungă la consumul necesar unui tratament profilactic. După uscare se poate finisa cu sistemul dorit.

#### Recondiționare

De pe suprafața lemnului se vor îndepărta integral straturile de protecție peliculare. În găurile existente se va injecta preparatul, folosind spray-ul, restul suprafeței se impregnează până la saturație cu pensula. După uscare se poate trece la refacerea sistemului de acoperire anterior.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)