



Denumire produs Tencuială de socluri Revco Minigranit

Proprietăți

Tencuială pentru socluri cu rezistență ridicată la umiditate, intemperii și radiații UV. Protejează eficient suprafețele expuse, oferă un aspect colorat și decorativ.

Compoziție

Granule de marmură de diferite culori în liant de rășină sintetică și adaosuri de îmbunătățire al calității, disponibil în variantă gata preparată sau se poate prepara din liant și 11 modele de granule de diferite culori.

Aspect

decorativ

Densitate

1.6 kg/litru

Disponibil în ambalaje de 15 kg

Culori

diferite culori

Colorare

din 11 culori de marmură

Mod de aplicare

cu gletieră de inox

Straturi recomandate

1 singur strat

Diluare

nu se va dilua

Uscare

4 ore la atingere, 12 ore în profunzime

Revopsire/finisare

în viitor cu Revco Minigranit sau vopsea de fațade

Consum specific

3.5 kg/mp

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și lipsite de orice fel de impurități, în prealabil impregnate cu amorsă fixativă (cu 24 de ore înaintea aplicării). Temperatura substratului și al materialului va fi în intervalul de +5 - +25°C la aplicare și pe durata uscării. Înainte de aplicare materialul se va omogeniza foarte bine, se va evita formarea de spumă la agitare. Se va aplica cu gletiera de inox, de preferință din același lot de produs pe o suprafață continuă. Suprafața finisată se va feri de fenomene atmosferice extreme timp de 7 zile de la data aplicării.

Prima vopsire

Substratul pregătit corespunzător - curat și uscat - se va impregna cu un strat uniform de grund fixativ. După o uscare de 24 de ore se va aplica cu gletiera de inox amestecul omogen de tencuială pentru socluri. Aplicarea se va face într-un singur sens, la fel și o dřișuire ușoară pentru uniformizare. Se va lucra continuu, pentru evitarea formărilor de pete pe suprafață. Există posibilitatea apariției unui strat cu aspect lăptos pe suprafață, care în timp va dispărea.

Recondiționare

Substratul se curăță de porțiunile anterioare neaderente, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă, se impregnează cu grund fixativ și după 24 de ore se finisează conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro