



Xyladecor

Denumire produs Xyladecor Oversol 2in1

Proprietăți

Lazur gros și impregnant de protecție a suprafețelor exterioare din lemn. Nu necesită grunduire, protejează eficient timp de 6 ani împotriva intemperțiilor, radiațiilor UV și a dăunătorilor lemnului. Formează o acoperire cu luciu satinat, foarte decorativ.

Compoziție

Pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu conținut de pigmenți rezistenți la radiații UV și substanțe biocide împotriva dăunătorilor lemnului.

Aspect

satinat

Densitate

0.91 - 0.93 kg/litru, în funcție de culoare **Disponibil în ambalaje** 0.75 sau 2.5 litri

Culori

9 culori conform paletar

Colorare

culorile se pot amesteca între ele în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

nu se va dilua

Uscare

24 de ore

Revopsire/finisare

după 24 de ore

Consum specific

24 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. La utilizare este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafețele de tratat se pregătesc corespunzător - să fie curate, perfect uscate, lipsite de orice fel de impurități și se acoperă cu 2 straturi de Xyladecor Oversol 2in1, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Nu se va aplica pe suprafețe tratate anterior cu acoperiri care formează pelicule pe suprafața materialului (vopsele, lacuri). Se va omogeniza bine înainte de aplicare. Se aplică în direcția fibrelor lemnului, se va întinde perfect. Lemnul cariat se va trata în prealabil cu Xylamon anticarii.

Prima vopsire

Se aplică pe suprafețe pregătite corespunzător (curate și uscate, spălate de eventuale pete de rășină) și tratate dacă este cazul, cu Xylamon anticarii. Între aplicarea straturilor consecutive se va respecta timpul de uscare de 24 ore.

Recondiționare

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn și apoi se finisează cu Xyladecor Oversol 2in1, conform procedurii de mai sus. Suprafețele tratate cu impregnanți se șlefuiesc și se finisează cu 2 straturi de Xyladecor Oversol 2in1.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro