



Denumire produs Vopsea poliuretanică Polylux 840

Proprietăți

Vopsea poliuretanică bicomponentă pentru pardoseli industriale, parcări etc. Formează o peliculă elastică protectoare, uniformă, rezistentă la trafic intens și agenți chimici. Împiedică formarea prafului, se curăță ușor. Disponibil sub formă de bază pentru sistemul de colorare Servicolor Titan

Compoziție

Rășină poliuretanică în solvent aromatic cu adaosuri de materiale antiderapante.

Aspect

satinat

Densitate

1.20-1.34 kg/litru, în funcție de culoare

Disponibil în ambalaje

0.75, 4, 10 sau 20 litri

Culori

roșu, gri, verde, bej, alb și galben pentru semnalizări, respectiv baze de

Colorare

cu sistem de nuanțare Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau pulverizare airless

Straturi recomandate

2 straturi (50-60 de microni)

Diluare

nu se va dilua

Uscare

2-3 ore la atingere, 30 de ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 18 ore

Consum specific

10-12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant aromatic, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc!

Termen de păstrare

în condițiile de mai sus minim 4 ani

Mod de utilizare:

General

Raport de amestecare bază cu întăritor: 2:1 (produsul este livrat conform raportului de amestecare exact). Amestecul preparat, bine omogenizat, se va prelucra în decurs de 3 ore la 23°C. Întăritorul este sensibil la umiditate, se va amesteca cu baza imediat după deschiderea ambalajului. Se va aplica pe suprafețe perfect curate, lipsite de urme de grăsimi și impurități mecanice, grunduit cu Polylux 830. Nu se va aplica sub temperaturi de +10°C și umiditate atmosferică peste 80%.

Prima vopsire

Substratul pregătit corespunzător și grunduit cu Polylux 830 se va acoperi cu un strat de vopsea Polylux 840, se lasă la uscat timp de 18 - 36 ore (în funcție de temperatură) și se finisează cu un nou strat de vopsea. La aplicare se va avea în vedere ca după 10 minute nu se recomandă trecerea din nou peste stratul nou aplicat. După 24 de ore de uscare suprafața se poate călca, după 3 zile se poate circula peste cu utilaje.

Recondiționare

Pe suprafețe deteriorate se va îndepărta integral acoperirea veche și se va proceda ca la suprafețe noi. Pe suprafețe cu vopsea veche aderentă, după o prealabilă curățare se aplică un strat de grund Polylux 830 și se finisează cu vopsea Polylux 840.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro