



Denumire produs **Supralux Portal**

Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru fațade, recomandată pentru suprafețe exterioare (eventual interioare) din tencuieli sau beton impregnat corespunzător, de asemenea, pentru recondiționarea fațadelor vechi. Rezultă o acoperire rezistentă la intemperii, permeabil, permite aerisirea pereților.

Compoziție

Liant în dispersie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplură de calitate superioară.

Aspect

mat

Densitate

1,6 - 1,62 kg/litru

Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 10 sau 16 litri

Culori

alb

Colorare

cu coloranți Supralux Tiltex sau pe aparatul de paletat (bază W1)

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

max. 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

5 - 6 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se aplică pe suprafețe curate (lipsite de praf, ulei, grăsimi sau alte impurități), respectiv, pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni-Base, se gletuiesc cu glet de exterior (Supralux Portal Filler), se impregnează din nou și se aplică 2 straturi de Supralux Portal, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Temperatura de lucru va trebui să fie peste 5° C, nu se va aplica pe pereți expuși direct la radiații solare intense (perete fierbinte). Vopseaua se va omogeniza bine înainte de lucru.

Prima vopsire

Se aplică pe tencuieli perfect uscate; după o prealabilă impregnare cu Supralux Uni-Base suprafața se gletuiește, se impregnează din nou și se finisează cu 2 straturi de Supralux Portal.

Recondiționare

De pe suprafața de vopsit se îndepărtează vopseaua veche, exfoliată, se netezește suprafața prin corecturile corespunzătoare (tencuială, gletuire, chituire), se impregnează cu Supralux Uni-Base și se finisează cu 2 straturi de Supralux Portal.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro