



Denumire produs **Supralux Portal Mix**

Proprietăți

Vopsea de bază lavabilă pentru fațade, recomandată pentru suprafețe exterioare (eventual interioare) din tencuieli sau beton impregnat corespunzător, de asemenea, pentru recondiționarea fațadelor vechi. Rezultă o acoperire rezistentă la intemperii, permeabil, permite aerisirea pereților.

Compoziție

Liant în dispersie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplură de calitate superioară.

Aspect

mat

Densitate

0,71 - 0,80 kg/litru

Disponibil în ambalaje

5 sau 15 litri în variantele FGL și W1

Culori

vezi paleta de culori

Colorare

pe aparatul de paletat, cu ajutorul a 16 paste de colorat, într-o gamă de multe

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

maxim 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

8 - 9 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se aplică pe suprafețe curate (lipsite de praf, ulei, grăsimi sau alte impurități), respectiv, pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni-Base, se gletuiesc cu glet de exterior (Supralux Portal Filler), se impregnează din nou și se aplică 2 straturi de Supralux Portal Mix, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Temperatura de lucru va trebui să fie peste 5° C, nu se va aplica pe pereți expuși direct la radiații solare intense (perete fierbinte). Vopseaua se va omogeniza bine înainte de lucru.

Prima vopsire

Se aplică pe tencuieli perfect uscate; după o prealabilă impregnare cu Supralux Uni-Base suprafața se gletuiește, se impregnează din nou și se finisează cu 2 straturi de Supralux Portal Mix.

Recondiționare

De pe suprafața de vopsit se îndepărtează vopseaua veche, exfoliată, se netezește suprafața prin corecturile corespunzătoare (tencuială, gletuire, chituire), se impregnează cu Supralux Uni-Base și se finisează cu 2 straturi de Supralux Portal Mix.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro