



### Denumire produs Sadolin PV 67

### Proprietăți

Lac de parchet cu două componente, cu uscare rapidă și rezistență extrem de bună la exploatare în condiții de trafic intens, la alunecare sau zgârieturi, detergenți casnici sau agenți chimici.

### Compoziție

Lac cu două componente pe bază de rășină modificată de uree-aldehidă formică și alchidică, cu polimerizare catalitică acidă în solvent organic.

### Aspect

satinat sau lucios

### Densitate

1.1 kg/litru

**Disponibil în ambalaje** 1.1, 5.5 sau 16.5 litri

### Culori

translucid

### Colorare

-

### Mod de aplicare

cu pensula sau rolă mohair

### Straturi recomandate

2 sau 3 straturi

### Diluare

nu se va dilua

### Uscare

1.5 - 2 ore la atingere, 4 ore în profunzime

### Revopsire/finisare

după 2 ore

### Consum specific

10 - 12 mp/litru

### Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

### Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

### Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe pardoseli de lemn uscate și curate - spalate de rășină și aspirate de praf și impurități. Colorarea pardoselii se va face cu un singur strat de lazur subțire pe bază de solvent organic, lăcuirea va fi posibilă după o uscare perfectă (3-5 zile). Cele două componente ale lacului sunt livrate exact în proporția de amestecare, înainte de amestecare se vor agita foarte bine apoi se amestecă și se agită cu evitarea formării bulelor de aer în amestec. Mixtura astfel obținută se poate utiliza în decurs de 24 de ore. Lacul se va aplica cu pensula sau rolă pentru lacuri, cu evitarea formării bulelor de aer. Între aplicarea straturilor consecutive se recomandă șlefuirea suprafeței urmată de aspirarea perfectă a prafului format. Se vor aplica 2 sau 3 straturi de lac pentru finisare - obținerea stratului final de 250-300 microni. În fiecare caz se recomandă o lăcuire de probă, pentru a anticipa culoarea finală a pardoselii.

#### Prima vopsire

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate și uscate. Se poate aplica în două sisteme: sistem 2 straturi - primul strat la 8mp/litru apoi după 2 ore al doilea strat la 6 mp/litru, sau sistem 3 straturi - toate trei straturile la 10-12 mp/litru cu 2 ore de uscare între ele.

#### Recondiționare

Suprafețe lăcuite nedeteriorate: se vor șlefui, aspira de praf și lăcui cu 2 sau 3 straturi de lac, conform metodei generale. Suprafețe deteriorate sau tratate cu alte sisteme de protecție (de ex. ceară de parchet): se raschetează până la lemn, se curăță de praf și impurități și se lăcuiesc conform celor descrise mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)