



### Denumire produs **Sadolin Quickstep**

### Proprietăți

Lac de parchet cu rezistență foarte bună la exploatare în condiții de trafic intens, la zgârieturi și agenți chimici. Este un lac cu uscare rapidă și nivel de miros foarte redus.

### Compoziție

Lac de parchet pe bază de copolimer poliuretan-alchidic în soluție apoasă.

### Aspect

satinat, semilucios sau lucios

### Densitate

1.05 kg/litru

### Disponibil în ambalaje

0.75 sau 2.5 litrii

### Culori

translucid

### Colorare

-

### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

### Straturi recomandate

2 sau 3 straturi, în funcție de rezistența cerută

### Diluare

nu se va dilua

### Uscare

1-2 ore la suprafață, 4-6 ore în profunzime

### Revopsire/finisare

după 6 ore

### Consum specific

10 - 12 mp/litru

### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

### Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

### Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe pardoseli pregătite corespunzător - curate (de praf, grăsimi sau rășină), uscate și netede. Lemnul astfel pregătit se va lăcuși cu 2 sau 3 straturi de lac nediluat. Lacul se va agita foarte bine înainte de lucru și, periodic, pe durata lucrului. Temperatura de lucru va fi între +10 - +25°C, umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 15%. Se va aplica în strat compact, în direcția fibrelor lemnului.

#### Prima vopsire

Pe suprafețe de lemn curate și uscate se va aplica Sadolin Quickstep în 2 sau 3 straturi - în funcție de solicitarea ulterioară a pardoselii, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Se va evita șlefuirea suprafeței între aplicarea straturilor subsecvente.

#### Recondiționare

Película de lac nedeteriorată se va șlefui ușor, se aspiră de praf și se aplică Sadolin Quickstep în 1 sau 2 straturi. Dacă película anterioară este deteriorată, aceasta se va îndepărta prin raschetare, apoi suprafața se va lăcuși conform celor descrise de la metoda primei vopsiri.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)