



### Denumire produs **Sadolin Yacht**

### Proprietăți

Lac lucios pentru suprafețe exterioare din lemn, conferă o protecție deplină împotriva intemperiei și a apei sărate. Nu este recomandat pe suprafețe care intră în contact direct și constant cu apa, se recomandă pentru ambarcațiuni deasupra nivelului de plutire.

### Compoziție

Lac rezistent la apă sărată și radiații UV, pe bază de rășină în solvent organic.

### Aspect

lucios

### Densitate

0.98 kg/litru

**Disponibil în ambalaje** 0.75 sau 2.5 litrii

### Culori

translucid

### Colorare

-

### Mod de aplicare

cu pensula

### Straturi recomandate

2 sau 3 straturi

### Diluare

cu white spirit

### Uscare

4-6 ore la suprafață, 8-10 ore în profunzime

### Revopsire/finisare

după 8 ore

### Consum specific

8 - 10 mp/litru

### Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

### Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

### Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe uscate și curate - spălate cu solvent de urme de rășină, spălate cu apă de urme de sare și aspirate de praf. Lacul se va agita foarte bine înainte de aplicare și, periodic, pe durata lucrului. Temperatura de lucru va fi peste +5°C. Suprafața se va finisa cu 2-3 straturi de lac, în funcție de rezistența cerută.

#### Prima vopsire

Lemnul uscat și curat se va impregna cu Sadolin Base sau lac Sadolin Yacht diluat 4:1 cu white spirit, apoi se va finisa cu 2 sau 3 straturi de lac.

#### Recondiționare

Suprafețele nedeteriorate se șlefuesc și se curăță de impurități, apoi se finisează cu 1 sau 2 straturi de lac Sadolin Yacht. Dacă stratul de lac anterior este deteriorat, acesta se va îndepărta prin raschetare, apoi se va curăța de impurități și se va trata conform celor descrise de la prima vopsire.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)