



Denumire produs **Sadolin Samba**

Proprietăți

Lac de parchet cu rezistență foarte bună la exploatare în condiții de trafic intens, detergenți și substanțe chimice, cu capacitate minimă de îngălbenire.

Compoziție

Lac de parchet monocomponent pe bază de rășină uretan-alchidică în solvent organic cu conținut de filtru UV, pentru prevenirea îngălbenirii.

Aspect

semilucios (50) sau lucios (90)

Densitate

0.9 kg/liter

Disponibil în ambalaje 0.75, 2.5 sau 5.0 litrii

Culori

translucid

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

2 sau 3 straturi, în funcție de rezistența cerută

Diluare

cu white spirit

Uscare

4-6 ore la suprafață, 8-10 ore în profunzime

Revopsire/finisare

8 ore

Consum specific

8 - 10 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit apoi cu apă cu săpun, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe pardoseli pregătite corespunzător - curate (de praf, grăsimi sau rășină), uscate și netede. Lemnul astfel pregătit se va impregna cu un strat de lac diluat 10% cu white spirit, apoi se finisează cu 2 sau 3 straturi de lac nediluat. Lacul se va agita foarte bine înainte de lucru și, periodic, pe durata lucrului. Temperatura de lucru va fi între +10 - +30°C, umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 15%. Se va aplica în strat compact, în direcția fibrelor lemnului.

Prima vopsire

Suprafața de lemn uscată și curată (spălată de eventuale urme de rășină cu solvent și aspirată de praf) se va impregna cu lac Sadolin Samba diluat cu 10% white spirit, apoi se va finisa cu 2 sau 3 straturi de lac nediluat, cu respectarea timpilor intermediari de uscare și recomandărilor descrise mai sus.

Recondiționare

Pelicula de lac nedeteriorată se va șlefui ușor, se aspiră de praf și se aplică Sadolin Samba în 1 sau 2 straturi. Dacă pelicula anterioară este deteriorată, acesta se va îndepărta prin raschetare, apoi suprafața se va lăcu conform celor descrise de la metoda primei vopsiri.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro