



Denumire produs Revco Putz Spachtel - tencuială decorativă acrilică

Proprietăți

Tencuială decorativă acrilică, disponibilă în trei variante de granulație - 1mm, 1.5 mm sau 2.5 mm - pentru finisarea suprafețelor exterioare sau interioare de tencuieli minerale sau sisteme de termoizolații. Formează o acoperire durabilă și rezistentă la intemperii, se poate colora în nuanțele cartelei de culori Revco.

Compoziție

Pe bază de rășină acrilică în dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț de diferite dimensiuni și materiale de umplură de calitate superioară.

Aspect

decorativ - drișcuit, mat

Densitate

1.85 kg/litru

Disponibil în ambalaje de 15 kg

Culori

alb

Colorare

pe sistem de colorare Revco în nuanțele cartelei de culori

Mod de aplicare

cu gletieră de inox sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 strat uniform, în grosimea granulației

Diluare

nu se va dilua (reglarea consistenței de aplicare cu maxim 2% apă)

Uscare

4 ore la atingere, 8 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 24 de ore (revopsirea cu vopsele de fațadă duce la modificarea structurii inițiale)

Consum specific

1 mm: 2 kg/mp; 1.5 mm: 2.5 kg/mp; 2.5 mm: 3.5 kg/mp (la aplicare prin pulverizare cu 30% mai puțin)

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, pregătite corespunzător (netezite, gletuite) și grunduite cu grund Revco Putzprimer, colorat în culoarea tencuiei. Pe o suprafață continuă se va aplica un material din aceeași șarjă, de preferință se va omogeniza întreaga cantitate de aplicat într-un recipient mare. Întreruperile se vor face pe muchii sau cu delimitări cu bandă. Finisarea suprafeței se va face cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice. Drișcuirea se va face constant, înainte ca materialul aplicat să se întărească (nu se va insista pe un anumit loc pentru a evita apariția petelor gri). Nu se va aplica pe suprafețe expuse pe durata uscării la soare intens, vânt puternic, ploaie sau îngheț. Temperatura de lucru și a substratului va fi între +5 - +25°C.

Prima vopsire

Suprafețele gletuite, perfect uscate și curate se vor impregna cu grund Revco Putzprimer colorat în culoarea tencuiei și se lasă la uscat timp de 24 de ore. Tencuiala colorată se omogenizează foarte bine - se recomandă omogenizarea întregii cantități de aplicat într-un recipient mare - și se aplică cu gletiera de inox sau prin pulverizare pe suprafață. Aspectul final al suprafeței se va realiza prin drișcuire cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice, fără a insista prea mult pe același loc. Drișcuirea se va face constant, înainte de a se usca tencuiala aplicată pe suprafață.

Recondiționare

Suprafețele se curăță de porțiunile neaderente sau exfoliate, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă și se grunduiesc cu amorsă Revco Putzprimer. După uscarea suprafeței se trece la finisare, conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro