



Denumire produs **Supralux Star**

Proprietăți

Email termorezistent (până la 100° C) pentru vopsiri de calorifere, radiatoare sau boilere, respectiv conducte de apă caldă. De asemenea pentru suprafețe interioare sau exterioare, metalice sau din lemn, se aplică după o grunduire corespunzătoare.

Compoziție

Email pe bază de rășini alchidice acril-modificate, termorezistent până la 100° C și capacitate foarte bună de acoperire, ușor aplicabil. Nu se îngălbenește, aderență bună și pe muchii.

Aspect

lucios

Densitate

1,16 - 1,20 kg/litru

Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0.75 sau 2.5 litrii

Culori

alb

Colorare

cu email Supralux Durol în culori pastelate

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 - 2 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

3 ore la atingere, 36 ore în profunzime (la 20° C)

Revopsire/finisare

după 36 ore

Consum specific

9 - 10 mp/litru, în funcție de modul de aplicare

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. Pe durata lucrului se interzice fumatul și focul deschis.

Termen de păstrare

24 de luni, în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafețele de acoperit trebuie să fie curate, uscate, fără urme de praf, grăsimi și rugină și grunduite corespunzător. Înainte de utilizare se va îndepărta eventuala pieliță formată de pe suprafața emailului și se va omogeniza bine. Pentru aplicarea prin pulverizare se va dilua cu maxim 10 - 15% diluant Supralux H 100. Între aplicările consecutive se va păstra un timp intermediar de uscare de 36 de ore. Se va evita aplicarea la temperaturi sub 5° C sau în strat foarte gros. Pentru suprafețe exterioare se va aplica în minim 3 straturi.

Prima vopsire

Se va aplica pe suprafețe curate: calorifere grunduite din fabricație - șlefuire fină, finisare cu 2 straturi de Supralux Star; fier/oțel - 1 - 2 straturi grund Supralux Koralkyd, finisare cu 2 straturi de Supralux Star; aluminiu - 2 straturi de Supralux Star, fără grunduire; lemn - impregnare cu ulei de in Supralux, grunduire cu Supralux Astralin Primer, finisare cu 1-2 straturi de Supralux Star.

Recondiționare

Suprafețele anterior vopsite se vor șlefui și se vor șterge cu o cârpă înmuiată în solvent în vederea degresării. La suprafețe deteriorate, vopseaua exfoliată se va îndepărta prin rașchetare, se va șlefui, chitui și se va grundui cu Supralux Astralin Primer. Suprafețele astfel pregătite se vor finisa cu 1 sau 2 straturi de Supralux Star.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Oraștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro