



### Denumire produs Eurocolor START

#### Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru interioare, pe bază de dispersie apoasă. Ușor aplicabil, se recomandă pentru suprafețe grunduite corespunzător din tencuieli, gips-carton, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton.

#### Compoziție

Liant în suspensie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplură. După uscare formează un strat elastic și permeabil la umiditate, pentru a permite aerisirea pereților.

#### Aspect

mat

#### Densitate

cca. 1.5 kg / litru

#### Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 15 litri

#### Culori

alb

#### Colorare

cu coloranți pentru vopsea lavabilă

#### Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

#### Straturi recomandate

2 - 3 straturi

#### Diluare

cu apă, 20% la primul strat, 10% la stratul 2 și 3

#### Uscare

în 2 ore la 20° C

#### Revopsire/finisare

după 2 ore

#### Consum specific

5 - 6 mp / litru

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

#### Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Suprafața trebuie să fie curată (fără praf și grăsime) și uscată. Se aplică numai pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu amorsă Eurocolor Fixativ, se gletuiesc și se impregnează din nou cu amorsă și se finisează cu 2 sau 3 straturi de vopsea Eurocolor START, cu respectarea intervalului de revopsire. În funcție de metoda de aplicare, vopseaua se poate dilua cu apă 20% pentru primul strat și 10% pentru stratul doi și trei. Temperatura vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie peste 5° C. Uneltele se vor spăla imediat după terminarea lucrului cu apă de la robinet.

#### Prima vopsire

Suprafețele uscate, degresate și curate de praf se impregnează cu amorsă Eurocolor Fixativ, se gletuiesc, se impregnează din nou și după uscare se aplică 2 - 3 straturi de Eurocolor START.

#### Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire sau raschetare, neuniformitățile suprafeței se corectează cu glet sau cu tencuială nouă, unde este cazul, se impregnează cu amorsă Eurocolor Fixativ și se aplică 2 sau 3 straturi de Eurocolor START.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)