



Denumire produs **Supra - email lucios**

Proprietăți

Email alchidic lucios pentru acoperirea protectivă și decorativă a suprafețelor interioare sau exterioare din lemn sau metal. Ușor de aplicat, conferă suprafeței o protecție eficientă în timp.

Compoziție

Email pe bază de rășină alchidică în solvent organic, cu conținut de pigmenți rezistenți la intemperii și radiații UV.

Aspect

lucios

Densitate

0,9 - 1,2 kg/litru, în funcție de culoare

Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0.75 sau 2.5 litrii

Culori

vezi paleta de culori (16 culori)

Colorare

culorile livrate se pot amesteca în orice raport între ele

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

la 20° C 3 - 5 ore la atingere, 16 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 16 ore

Consum specific

9 - 11 mp/litru, într-un singur start

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata lucrului este interzis fumatul sau focul deschis.

Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Înainte de utilizare se va îndepărta eventuala peliculă formată pe suprafața vopselei, apoi se va omogeniza foarte bine. Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător: șlefuite, curățate de praf și de alte impurități și grunduite. În funcție de modul de aplicare se poate dilua cu diluant Supralux H 100 (max. 5% cu pensula, max. 15% prin pulverizare). Se va evita aplicarea vopselei la temperaturi scăzute (sub +5° C), respectiv în strat prea gros. În exterior se recomandă aplicarea în 3 straturi.

Prima vopsire

Suprafețe din lemn: se șlefuiesc și se curăță de impurități, se impregnează cu ulei de in Supralux, se chituiesc, se șlefuiesc, se grunduiesc cu Supralux Astralin Primer, se șlefuiesc și se finisează cu 2 sau 3 straturi de email Supra. Suprafețe metalice: se șlefuiesc și se curăță de impurități și de urme de rugină, se grunduiesc (fier, oțel - cu Supralux Koralkyd; aluminiu/oțel zincat - Supralux Antikor), se grunduiesc cu Supralux Astralin Primer, se șlefuiesc și se finisează cu 2 straturi de email Supra.

Recondiționare

Acoperirile anterioare exfoliate se îndepărtează prin șlefuire sau rașchetare, suprafețele se chituiesc, se șlefuiesc și se grunduiesc, se șlefuiesc din nou și se finisează cu 2 sau 3 straturi de email Supra.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro