



### Denumire produs Tencuială drișcuită Dulux Trade Weathershield

#### Proprietăți

Tencuială decorativă acrilică, disponibilă în varianta de granulație - 1.5 mm pentru finisarea suprafețelor exterioare sau interioare de tencuieli minerale sau sisteme de termoizolații. Formează o acoperire durabilă și rezistentă la intemperii, se poate colora în nuanțele cartelei de culori speciale pentru tencuieli ICI Dulux (104 nuanțe).

#### Compoziție

Pe bază de rășină acrilică în dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț de 1.5 mm și materiale de umplură de calitate superioară. Conține aditivi împotriva formării de mușgai sau alge, cu caracter de autocurățare și fibre de celuloză pentru împiedicarea tendinței de fisurare.

#### Aspect

decorativ - drișcuit

#### Densitate

cca. 1.6 kg/lit

**Disponibil în ambalaje** 25 kg

#### Culori

bază light sau deep

#### Colorare

pe sistem de colorare ICI Dulux Trade

#### Mod de aplicare

cu gletiera de inox

#### Straturi recomandate

un strat în grosimea granulației

#### Diluare

maxim 3% cu apă

#### Uscare

maxim 24 de ore

#### Revopsire/finisare

cu vopsea de fațade la nevoie

#### Consum specific

2.4 - 2.6 kg/mp

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

#### Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

#### Termen de păstrare

24 de luni de la data fabricației

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, pregătite corespunzător (netezite, gletuite) și grunduite cu tencuială de grund Dulux, colorată în culoarea tencuielii. Pe o suprafață continuă se va aplica un material din aceeași șarjă, de preferință se va omogeniza întreaga cantitate de aplicat într-un recipient mare. Întreruperile se vor face pe muchii sau cu delimitări cu bandă. Finisarea suprafeței se va face cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice. Drișcuirea se va face constant, înainte ca materialul aplicat să se întărească (nu se va insista pe un anumit loc pentru a evita apariția petelor gri). Nu se va aplica pe suprafețe expuse pe durata uscării la soare intens, vânt puternic, ploaie sau îngheț. Temperatura de lucru și a substratului va fi între +5 - +25°C.

#### Prima vopsire

Suprafețele gletuite, perfect uscate și curate se vor impregna cu amorsă Dulux, apoi se aplică un strat de tencuială grund Dulux, colorat în culoarea tencuielii și se lasă la uscat timp de 24 de ore. Tencuiala colorată se omogenizează foarte bine - se recomandă omogenizarea întregii cantități de aplicat într-un recipient mare - și se aplică cu gletiera de inox pe suprafață. Aspectul final al suprafeței se va realiza prin drișcuire cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice, fără a insista prea mult pe același loc. Drișcuirea se va face constant, înainte de a se usca tencuiala aplicată pe suprafață.

#### Recondiționare

Suprafețele se curăță de porțiunile neaderente sau exfoliate, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă și se grunduiesc cu amorsă Dulux, apoi cu tencuială grund Dulux. După uscarea suprafeței se trece la finisare, conform celor descrise mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)