



Denumire produs **Tencuială drișcuită Eurocolor**

Proprietăți

Tencuială decorativă acrilică, disponibilă în varianta de granulație - 2 mm pentru finisarea suprafețelor exterioare sau interioare de tencuieli minerale sau sisteme de termoizolații. Formează o acoperire durabilă și rezistentă la intemperii, se poate colora în nuanțele cartei de culori speciale pentru tencuieli.

Compoziție

Pe bază de rășină acrilică în dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț sortate de 2 mm și materiale de umplură de calitate superioară. Conține aditivi împotriva formării de mușci și alge, cu caracter de autocurățare și fibre de celuloză pentru împiedicarea tendinței de fisurare.

Aspect

decorativ

Densitate

cca. 1.7 kg/lit

Disponibil în ambalaje găleți de plastic de 25 kg

Culori

bază albă sau incolor, pentru colorare

Colorare

pe sistem de nuanțare asistat de calculator

Mod de aplicare

cu gletiera de inox

Straturi recomandate

1 strat, în grosimea granulației

Diluare

reglarea consistenței de aplicare cu maxim 3% apă

Uscare

maxim 24 de ore

Revopsire/finisare

la nevoie cu vopsea de fațadă

Consum specific

cca. 2.7 kg/mp

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

24 de luni de la data fabricației

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, pregătite corespunzător (netezite, gletuite) și grunduite cu tencuială de grunduire Eurocolor, colorată în culoarea tencuielii. Pe o suprafață continuă se va aplica un material din aceeași șarjă, de preferință se va omogeniza întreaga cantitate de aplicat într-un recipient mare. Întreruperile se vor face pe muchii sau cu delimitări cu bandă. Finisarea suprafeței se va face cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice. Drișuirea se va face constant, înainte ca materialul aplicat să se întărească (nu se va insista pe un anumit loc pentru a evita apariția petelor gri). Nu se va aplica pe suprafețe expuse pe durata uscării la soare intens, vânt puternic, ploaie sau îngheț. Temperatura de lucru și a substratului va fi între +5 - +25°C.

Prima vopsire

Suprafețele gletuite, perfect uscate și curate se vor impregna cu amorsă Eurocolor Fixativ, apoi se aplică un strat de tencuială de grunduire Eurocolor, colorată în culoarea tencuielii și se lasă la uscat timp de 24 de ore. Tencuiala colorată se omogenizează foarte bine - se recomandă omogenizarea întregii cantități de aplicat într-un recipient mare - și se aplică în cicluri de 2 - 3 mp cu gletiera de inox pe suprafață. Aspectul final al suprafeței se va realiza prin drișuire cu drișcă de plastic, cu mișcări concentrice, fără a insista prea mult pe același loc. Drișuirea se va face constant, înainte de a se usca tencuiala aplicată pe suprafață.

Recondiționare

Suprafețele se curăță de porțiunile neaderente sau exfoliate, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă și se grunduiesc cu amorsă Eurocolor Fixativ, apoi cu tencuială de grunduire Dulux. După uscarea suprafeței se trece la finisare, conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro