



Denumire produs Tencuială de grunduire Eurocolor

Proprietăți

Tencuială decorativă acrilică, disponibilă în varianta de granulație - 0.1 mm pentru grunduirea suprafețelor exterioare sau interioare de tencuieli minerale sau sisteme de termoizolații, înaintea finisării cu tencuială decorativă Eurocolor. Scade absorbanta suprafeței, formează o punte de legătură între substrat și tencuiala de finisare, se poate colora în nuanțele cartelei de culori speciale pentru tencuieli.

Compoziție

Pe bază de rășină acrilică în dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț de 0.1 mm și materiale de umplură de calitate superioară. Conține aditivi împotriva formării de mușci sau alge, se poate aplica cu pensula sau rola, după o diluție de 30% cu apă.

Aspect

mat, decorativ

Densitate

cca. 0.7 kg/lit

Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 15 kg

Culori

bază albă pentru colorare

Colorare

pe sistem de nuanțare computerizată

Mod de aplicare

cu rola sau pensula

Straturi recomandate

1 strat uniform

Diluare

cu apă, 30 %

Uscare

după minim 24 de ore

Revopsire/finisare

după uscarea perfectă, cu tencuială decorativă Eurocolor

Consum specific

0.3 - 0.4 kg/mp

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

24 de luni de la data fabricației

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, pregătite corespunzător (netezite, gletuite) și grunduite cu amorsă Eurocolor Fixativ, în cazul suprafețelor puternic absorbante. Tencuiala de grunduire se va colora în culoarea tencuielii de finisare și se va aplica uniform pe întreaga suprafață, la diluție de 30% cu apă. Aplicarea se poate face cu pensula sau rola. Finisarea suprafeței se va face cu tencuială decorativă Eurocolor, structurată sau drișcuită. Temperatura substratului va fi între +5 - +25°C.

Prima vopsire

Suprafețele gletuite, perfect uscate și curate se vor impregna cu amorsă Eurocolor Fixativ, apoi se aplică un strat de tencuială de grunduire Eurocolor, colorată în culoarea tencuielii și se lasă la uscat timp de 24 de ore. După uscarea perfectă a suprafeței se trece la finisarea acesteia cu tencuiala decorativă Eurocolor, structurată sau drișcuită.

Recondiționare

Suprafețele se curăță de porțiunile neaderente sau exfoliate, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă și se grunduiesc cu amorsă Eurocolor Fixativ, apoi cu tencuială de grunduire Eurocolor. După uscarea suprafeței se trece la finisare, conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro