



### Denumire produs **Supralux Tilatex Mix**

#### Proprietăți

Vopsea de bază lavabilă pentru interioare, pe bază de dispersie apoasă. Ușor aplicabil, se recomandă pentru suprafețe grunduite corespunzător din tencuieli, gips-carton, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton. Se poate colora pe mașina de paletat culori într-o gamă largă de nuanțe.

#### Compoziție

Liant în suspensie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplutură. După uscare formează un strat elastic și permeabil la umiditate, pentru a permite aerisirea pereților. Nu se va dilua mai mult de 5% cu apă, pentru a preveni pierderea culorii obținute la colorare.

#### Aspect

mat

#### Densitate

1,5 - 1,6 kg/litru

#### Culori

vezi paleta de culori

#### Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

#### Diluare

cu apă, maxim 5%

#### Revopsire/finisare

după 2 ore

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

#### Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 5 sau 15 litri, în variantele FGL, W1, W2, R14 și Y11

#### Colorare

pe aparatul de paletat, cu ajutorul a 16 paste de colorat, într-o gamă de peste

#### Straturi recomandate

în 2 straturi, la anumite culori se poate recomanda aplicarea unor straturi adiționale

#### Uscare

2 ore la 20° C

#### Consum specific

8 - 9 mp/litru, în funcție de suprafață, mod de aplicare și nuanță

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Suprafața trebuie să fie curată (fără praf și grăsime) și uscată. Se aplică numai pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc și se impregnează din nou cu Uni-Base și se finisează cu 1 sau 2 straturi de vopsea Tilatex Mix, cu respectarea intervalului de revopsire. În funcție de metoda de aplicare, Tilatex Mix se poate dilua cu apă 5%. Pentru a obține efectul coloristic dorit, se recomandă o primă vopsire cu Supralux Tilatex Aqua, pentru aplicarea ulterioară a vopselei colorate pe un fundal alb. Culoarea finală se va obține după uscarea perfectă a stratului de vopsea. Temperatura vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie peste 5° C. Unelte se vor spăla imediat după terminarea lucrului cu apă de la robinet.

#### Prima vopsire

Suprafețele uscate, degresate și curate de praf se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc, se impregnează din nou și după 2 ore se aplică 1 strat de Tilatex Aqua, apoi se finisează cu 2 straturi (eventual 3) de Tilatex Mix colorat.

#### Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire sau raschetare, neuniformitățile suprafeței se corectează cu chit (Supralux Aqua Filler) sau cu tencuială nouă, unde este cazul, se impregnează cu grund Supralux Uni Base și se aplică 1 strat de Tilatex Aqua, se finisează cu 2 straturi de Tilatex Mix colorat.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)