



Denumire produs **Supralux Tilatex Aqua**

Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru interioare, pe bază de dispersie apoasă. Ușor aplicabil, se recomandă pentru suprafețe grunduite corespunzător din tencuieli, gips-carton, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton.

Compoziție

Liant în suspensie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplură. După uscare formează un strat elastic și permeabil la umiditate, pentru a permite aerisirea pereților. Nu se va dilua mai mult de 30% cu apă, pentru a preveni precipitarea dispersiei.

Aspect

mat

Densitate

1,51 kg/litru

Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 2, 4, 8 și 16 litrii

Culori

alb intens

Colorare

cu colorant Supralux Tilatex în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 - 2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

maxim 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

8-9 mp/litru, în funcție de calitatea suprafeței

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafața trebuie să fie curată (fără praf și grăsimi) și uscată. Se aplică numai pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc și se impregnează din nou cu Uni-Base și se finisează cu 1 sau 2 straturi de vopsea Tilatex Aqua, cu respectarea intervalului de revopsire. În funcție de metoda de aplicare, Tilatex Aqua se poate dilua cu apă 10% pentru primul strat și 5% pentru stratul doi. Temperatura vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie peste 5° C. Uneltele se vor spăla imediat după terminarea lucrului cu apă de la robinet.

Prima vopsire

Suprafețele uscate, degresate și curate de praf se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc, se impregnează din nou și după 2 ore se aplică 1 - 2 straturi de Tilatex Aqua.

Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire sau raschetare, neuniformitățile suprafeței se corectează cu chit (Supralux Aqua Filler) sau cu tencuială nouă, unde este cazul, se impregnează cu grund Supralux Uni Base și se aplică 1 sau 2 straturi de Tilatex Aqua.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro