



### Denumire produs Dulux Trade High Gloss

#### Proprietăți

Email sintetic cu capacitate mare de acoperire, pentru suprafețe interioare sau exterioare metalice și de lemn. Se folosește ca bază pentru obținerea a peste 10.000 nuanțe de culori cu ajutorul mașinii de colorat ICI - sistem de colorare cu 16 paste de colorat. Se poate aplica și pe calorifere sau conducte de apă caldă, boilere.

#### Compoziție

Email pe bază de rășină alchidică în solvent organic cu adaos de pigmenți și material de umplură. Rezistent la temperaturi până în 90° C (atenție la eventuala schimbare de culoare a bazei pigmentate în aceste condiții!), la umiditatea din atmosferă și contactul repetat cu apa.

#### Aspect

luciu ridicat

#### Densitate

1.2 kg/litru

**Disponibil în ambalaje** 1, 2,5 sau 5 litrii

#### Culori

4 variante de bază: light, medium, deep sau extra-deep

**Colorare** cu mașina de paletat ICI

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

**Straturi recomandate** 1 sau 2 straturi

#### Diluare

cu white spirit, maxim 10%

#### Uscare

6 ore la suprafață, 24 de ore în profunzime

#### Revopsire/finisare

după 24 de ore

#### Consum specific

maxim 17 mp/litru, în funcție de natura suprafeței

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

#### Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se aplică pe suprafețe curate și uscate, lipsite de urme de praf, grăsimi sau rugină. Substratul astfel pregătit se grunduește cu Dulux Trade Undercoat și se finisează cu 1 sau 2 straturi de Dulux Trade colorat. Înainte de utilizare se va agita foarte bine vopseaua. Nu se va aplica pe suprafețe cu temperaturi peste 20° C. Al doilea strat de email se va aplica după o uscare de minim 16 ore al primului strat.

#### Prima vopsire

Suprafața de acoperit se curăță de praf, se degresează prin spalare cu solvent, se șlefuiște și se grunduește cu Dulux Trade Undercoat. După o uscare de 16 ore a grundului se va finisa cu 1 strat de Dulux Trade. Pentru suprafețe exterioare sau pentru anumite nuanțe de culori se recomandă finisajul în două straturi, cu respectarea timpului intermediar de uscare de 24 de ore.

#### Recondiționare

Vopseaua anterioară exfoliată se îndepărtează prin rașchetare, suprafața se chituiște, se șlefuiște, se aspiră de praf și se degresează, apoi se vopsește cu grund Dulux Trade Undercoat. Dacă stratul anterior de vopsea nu este deteriorat, este suficientă o șlefuire și o curățare de praf și o degresare, apoi o grunduire cu Dulux Trade Undercoat. Finisajul cu Dulux Trade colorat se va face conform celor descrise mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)