



Denumire produs Dulux Weathershield - Brilliant white

Proprietăți

Vopsea lavabilă cu aspect satinat pentru fațade cu capacitate mare de acoperire. Variantă albă, cu grad de alb ridicat, oferă o protecție garantată timp de 15 ani.

Compoziție

Vopsea de fațade pe bază de emulsie de rășină acrilică specială, cu adaos de substanțe protectoare împotriva algelor și fungilor. Conținut mare de pigment alb pentru obținerea unei suprafețe cu grad de alb mare.

Aspect

satinat

Densitate

1.6 kg/litru

Disponibil în ambalaje 5 litrii

Culori

alb intens

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

Diluare

nu se va dilua

Uscare

2 - 4 ore

Revopsire/finisare

după 4 ore

Consum specific

6 - 16 mp/litru, în funcție de structura tencuiei exterioare

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate și uscate. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Continuitatea suprafeței se va asigura prin chituri cu chit pentru fațade. Înainte de aplicare se recomandă grunduirea suprafeței cu amorsă Dulux. În condiții normale nu este necesară diluarea, aceasta se poate face totuși maxim 15% pentru suprafețe noi sau neimpregnate. Nu se va aplica pe suprafețe expuse la soare intens sau în condiții de umiditate atmosferică ridicată. Nu se va aplica sub temperaturi de +7°C.

Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după uscarea perfectă a substratului. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează cu amorsă specială Dulux Grunt, iar după o uscarea de 16 ore se finisează cu Dulux Trade Weathershield Pure Brilliant White în 1 sau 2 straturi (timp intermediar de uscarea minim 4 ore). Se va ține cont de condițiile atmosferice pentru o aplicare corectă și calitate corespunzătoare.

Recondiționare

Zugrăveala anterioară exfoliată sau deteriorată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta cu chit de exterior, suprafața se va impregna cu amorsă Dulux Grunt și se va finisa cu 1 sau eventual 2 straturi de vopsea Dulux Trade Pure Brilliant White, după uscarea suprafeței grunduite.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro