



Xyladecor®

Denumire produs Xylamon anticarii

Proprietăți

Este un produs cu acțiune excelentă în protecția materialului lemnos împotriva carilor, cu acțiune imediată și protecție profilactică. Se recomandă ca și prim tratament al lemnului utilizat în construcții etc.. Nu se va aplica pe suprafețe care vin în contact direct cu produse alimentare sau furaje. Nu se va aplica pe suprafețe neprotejate ulterior sau care vin în contact direct cu apa.

Compoziție

Produs pe bază de solvent organic și rășină sintetică, cu adaos de produse biocide împotriva dăunătorilor lemnului, cu acțiune curativă și profilactică.

Aspect

-

Densitate

0.90 kg/litru

Disponibil în ambalaje 0.75 litri

Culori

incolor

Colorare

nu este cazul

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin injectare

Straturi recomandate

injectare de 3 ori

Diluare

nu se va dilua

Uscare

24 de ore

Revopsire/finisare

după 24 de ore

Consum specific

12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în locuri uscate, răcoroase, ferit de îngheț, în ambalaje închise ermetic

Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. La utilizare este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Lemnul care urmează a fi tratat trebuie să fie uscat, curat și degresat. Substratul trebuie să fie unul solid, rezistent. Se va aplica numai pe lemn netratat anterior. Astfel, straturile anterioare de protecție, lemnul deteriorat sau cu tendință de măcinare se va șlefui până la lemn sănătos. Eventualele crăpături se pot chitui cu chit pe bază de apă, apoi suprafața se va șlefui și se va aspira de praf. Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să depășească 12+15%.

Prima vopsire

Înainte de utilizare și pe durata aplicării se va omogeniza periodic. Nu se va dilua. Se va aplica în direcția fibrelor lemnului. La lemn cariat se va injecta de 3 ori în carii. Nu se va aplica în condiții atmosferice cu umiditate mare sau la temperaturi sub +10° C.

Recondiționare

Suprafețele care urmează a fi tratate se vor șlefui până la lemn sănătos și solid, apoi se va proceda conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro