



### Xyladecor

#### Denumire produs Xyladecor Xylamon

#### Proprietăți

Grund de impregnare pentru lemn netratat, recomandat pentru diferite suprafețe exterioare, cu scopul de a menține integritatea lemnului. Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact direct cu produse alimentare sau produse furajere. Nu se va folosi pentru suprafețe care intră în contact constant și direct cu apa.

#### Compoziție

Soluție de substanțe insecticide și acaricide în solvent organic. Penetrează adânc în materialul lemnos, oferă o protecție eficientă împotriva mușgaiului, a înalbăstririi și a cariilor. Previne distorsionarea lemnului uscat din cauza umezelii. Crește aderența straturilor de finisaj.

#### Aspect

-

#### Densitate

0.82 kg/litru

#### Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 și 5 litri

#### Culori

incolor

#### Colorare

nu este cazul

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

1-2 impregnări până la saturația lemnului

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

24 e ore

#### Revopsire/finisare

după 24 ore cu Xyladecor Royal

#### Consum specific

10 mp/litru

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu white spirit, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. La utilizare este interzis fumatul și focul deschis!

#### Termen de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

#### Mod de utilizare:

##### General

Se va aplica pe lemn uscat și curat. Petele de rășină de pe suprafața lemnului se spală cu diluant. Suprafețele degradate de lemn se vor șlefui până la lemn curat. Nu se va aplica în condiții atmosferice cu umiditatea aerului ridicat. Nu se va aplica pe lemn vopsit sau lăcuit. Nu se va aplica prin pulverizare! Înainte de utilizare se va omogeniza foarte bine.

##### Prima vopsire

Suprafața pregătită corespunzător se impregnează până la saturație cu Xyladecor Xylamon iar după o uscare de 24 de ore se finisează cu 1 - 2 straturi de Xyladecor Royal.

##### Recondiționare

Acoperirile anterioare de vopsea sau lac (straturi care formează o peliculă pe suprafața lemnului) se îndepărtează integral până la apariția lemnului, apoi se impregnează până la saturație cu Xyladecor Xylamon. În cazul lemnului impregnat, acesta se șlefuieste și se curăță, apoi se impregnează. Finisarea se va face ca și în cazurile de mai sus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)